

МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ

Для надежной и долгой
гидроизоляции

ТУ 5775-001-45632594-2016



НАЗНАЧЕНИЕ: мастика предназначена для устройства и ремонта мягких кровель, гидроизоляции металлических конструкций и мостовых сооружений. Может использоваться для наружной и внутренней гидроизоляции фундаментов и железобетонных конструкций, защиты подземных газо- и водопроводов от коррозии, гидроизоляции мостовых сооружений, подвальных помещений, резервуаров, в качестве изоляции для металлической кровли для ремонта всех гибких водонепроницаемых соединений между кровельным покрытием и такими деталями как трубы дымохода, вентиляционные трубы, купола, а так же для заполнения щелей, трещин, пузырей в старых гидроизоляционных битумных покрытиях. Для соединения между собой балюстрады (ограждения) и отгиба мягкого кровельного ковра вверх, заделки мест соединения металлических картин и укрепления слабых мест битумных покрытий, гидроизоляции малых деталей на крышах зданий. Время высыхания - не более 24 часов.

СОСТАВ: нефтяные битумы, пылевидные и волокнистые наполнители, искусственные каучуки, органические растворители.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Теплостойкость, не менее	+110 °С
Прочность сцепления с бетоном	0,6 МПа
Прочность сцепления с металлом	0,9 МПа
Относительное удлинение при разрыве, не менее	500 %
Водонепроницаемость при давлении	0,1 МПа
Условная прочность, не менее	1 МПа
Водонепроницаемость в течении 24ч, при давлении 0,1 МПа	Выдерживает

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителем до требуемой консистенции. Нанести на сухую, чистую поверхность шпателем или кистью при температуре воздуха от -10°С до +40°С без подогрева. Для улучшения качества гидроизоляции обработать поверхность битумным праймером «Бизон».

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: не применять вблизи источников открытого огня. Не применять внутри жилых помещений. Работы производить в перчатках и других средствах индивидуальной защиты. При попадании на кожу смыть растворителем.

РАСХОД: 1,5 - 2,5 кг/м².

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность, предназначенную для обработки предварительно очистить от загрязнений с помощью металлической щетки или наждачной бумаги, отслоившееся старое покрытие, пластовую и пористую ржавчину удалить и обезжирить растворителем. При неполной зачистке ржавчины механическим путем рекомендуется обработать поверхность химическими очистителями ржавчины.

ХРАНЕНИЕ: в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от солнечных лучей месте. Тару утилизировать как строительный мусор. Гарантийный срок хранения - 24 месяца.

ВАРИАНТЫ ФАСОВКИ: 2 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг, 200 кг.