

МАСТИКА МБРх - 90

Мастика битумно-резиновая

ТУ 5775-001-45632594-2016



НАЗНАЧЕНИЕ: предназначается для антикоррозийной обработки газо- и трубопроводов, металло- и железобетонных конструкций, гидроизоляции подвальных помещений и резервуаров. Изолирует конструкцию от блуждающих токов. Время высыхания - не более 24 часов.

СОСТАВ: нефтяные битумы, пылевидные и волокнистые наполнители, растворители, резиновая крошка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Прочность сцепления с бетоном, не менее	0,2 МПа
Прочность сцепления с металлом, не менее	0,25 МПа
Относительное удлинение при разрыве, не менее	200 %
Теплостойкость, не менее	90 °С
Пенетрация, не менее	20 мм
Водонасыщение в течение 24 часов, не более	0,2 %

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителем до требуемой консистенции. Нанести на сухую, чистую поверхность шпателем или кистью при температуре воздуха от -10°С до +40°С без подогрева. Для улучшения качества гидроизоляции обработать поверхность битумным праймером «Бизон».

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: не применять вблизи источников открытого огня. Не применять внутри жилых помещений. Работы производить в перчатках и других средствах индивидуальной защиты. При попадании на кожу смыть растворителем.

РАСХОД: 1,0 - 2,5 кг/м².

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность, предназначенную для обработки предварительно очистить от загрязнений с помощью металлической щетки или наждачной бумаги, отслоившееся старое покрытие, пластовую и пористую ржавчину удалить и обезжирить растворителем. При неполной зачистке ржавчины механическим путем рекомендуется обработать поверхность химическими очистителями ржавчины.

ХРАНЕНИЕ: в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от солнечных лучей месте. Тару утилизировать как строительный мусор. Гарантийный срок хранения - 24 месяца.

ВАРИАНТЫ ФАСОВКИ: 2 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг, 200 кг.