



TOTEK™
ТОПЛИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ООО «ТОТЕК» 152025, Ярославская обл.,
г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 2в
Тел/факс (495) 784-03-02, (48535) 68224
e-mail: tottek@yandex.ru

ПАСПОРТ 21/010

Тосол TOTEK ТОСОЛ А-40

Партия № 21-010 от «27» января 2021 года

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 28084-89	Результаты анализа
1	Внешний вид	Прозрачная однородная окрашенная жидкость без механических примесей	Соотв.
2	Плотность г/см ³ , при 20 ⁰ С	1,065-1,085	1,071
3	Температура начала кристаллизации, ⁰ С, не выше	Минус 40	- 42
4	Щелочность, см ³ , не менее	10	14,2
5	Вспениваемость: – объем пены, см ³ , не более – время исчезновения пены, сек., не более	50 5	30 2,7
6	Водородный показатель (рН) при 20 ⁰ С	7,50-11,00	7,50
7	Коррозионное воздействие на металлы, г/м ² , сутки (мг) при температуре (88±) ⁰ С в течении 36ч., не более: – медь М-1 (ГОСТ 859-78); – латунь Л63 (ГОСТ 2208-75 или ГОСТ 931-78); – припой ПОС СУ 40-2 (ГОСТ 21931-76); – алюминий Ал-9 (ГОСТ 2685-75); – чугун СЧ18 или СЧ20 (ГОСТ 1412-85); – сталь	0,1 (3,5) 0,1 (3,5) 0,2 (7,0) 0,1 (4,0) 0,1 (4,0) 0,1 (3,5)	0,02 0,03 0,15 0,04 0,01 0,01
8	Воздействие на резину при температуре 100 ⁰ С в течении 72 час., изменение объема, %, не более а) стандарт образцы резины 57-5006 ТУ 38-105-250-77 класс ТРП-100-60 б) стандарт образцы резины 57-4-7011 ТУ 38-105-262-780 класс ТРП-100-60	5 5	4,6 4,4
9	Температура кипения при давлении 101,3 кПа (760 мм рт.ст.), ⁰ С, не менее	105	108

Заключение: Продукт TOTEK ТОСОЛ А-40 соответствует требованиям ГОСТ 28084-89.

Начальник лаборатории _____

Владиславлев В.И.

М.П.

