

ПРАЙМЕР, ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ

Для подготовки
изолируемых поверхностей

ТУ 5775-003-45632594-2005



НАЗНАЧЕНИЕ: предназначается для обработки поверхностей перед устройством кровли, гидроизоляции из рулонных материалов, а так же для защиты бетонных, железобетонных, металлических и других конструкций.

СОСТАВ: нефтяные битумы, пылевидные и волокнистые наполнители, органические растворители.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Массовая доля нелетучих веществ	45-55 %
Время высыхания, не более	12 часов
Температура размягчения по методу Кольца и Шара, не менее	70 °С
Условная вязкость	15-45 с

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителем (тоуолом, сольвентом, уайт-спиритом, бензином до требуемой консистенции. Нанести на сухую, чистую поверхность шпателем или кистью при температуре воздуха от -10°С до +40°С без подогрева.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: не применять вблизи источников открытого огня. Не применять внутри жилых помещений. Работы производить в перчатках и других средствах индивидуальной защиты. При попадании на кожу смыть растворителем.

РАСХОД: 0,3 кг/м².

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность, предназначенную для обработки предварительно очистить от загрязнений с помощью металлической щетки или наждачной бумаги, отслоившееся старое покрытие, пластовую и пористую ржавчину удалить и обезжирить растворителем. При неполной зачистке ржавчины механическим путем рекомендуется обработать поверхность химическими очистителями ржавчины.

ХРАНЕНИЕ: в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от солнечных лучей месте. Тару утилизировать как строительный мусор. Гарантийный срок хранения - 24 месяца.

ВАРИАНТЫ ФАСОВКИ: 5 л, 10 л, 20 л (канистра), 20 л (ведро), 200 л.