

МАСТИКА «АНТИШУМ»

Для гидро- виброизоляции
всех видов автомобилей

ТУ 5775-001-45632594-2016



НАЗНАЧЕНИЕ: предназначен для надежной защиты днища, нижней части бамперов, колёсных арок, порогов автомобиля от повреждений, вызываемых попаданием дорожного гравия и камней. Обеспечивает барьерную защиту металла от влияния влаги и дорожной соли. Создает противозащумную защиту наружных и внутренних поверхностей автомобиля.

СОСТАВ: нефтяные битумы, пылевидные и волокнистые наполнители, растворители.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Массовая доля нелетучих веществ	не менее 50%
Время высыхания до степени 2	24 часа
Адгезия	≤ 1 балла
Толщина однослойного покрытия	200-500 мкм
Количество слоев	≥ 2
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при T(20±2) °C	≥ 120 часов

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: мастику тщательно перемешать до получения однородной массы и нанести на подготовленную поверхность распылителем, валиком или кистью. Рекомендуется наносить 2-3 слоя с промежуточной сушкой по 4 часа. При нанесении последнего слоя сушить 24 часа при температуре 10-24 °C.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: не применять вблизи источников открытого огня. Не применять внутри жилых помещений. Работы производить в перчатках и других средствах индивидуальной защиты. При попадании на кожу смыть растворителем.

РАСХОД: 0,4 - 0,5 кг/м².

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность, предназначенную для обработки предварительно очистить от загрязнений с помощью металлической щетки или наждачной бумаги, отслоившееся старое покрытие, пластовую и пористую ржавчину удалить и обезжирить растворителем. При неполной зачистке ржавчины механическим путем рекомендуется обработать поверхность химическими очистителями ржавчины.

ХРАНЕНИЕ: в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от солнечных лучей месте. Тару утилизировать как строительный мусор. Гарантийный срок хранения - 24 месяца.

ВАРИАНТЫ ФАСОВКИ: 2 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг, 200 кг.