



Состав защитный универсальный "Биозащита-концентрат" (антисептик для деревянных и каменных поверхностей)

Для предотвращения образования и распространения грибков, плесени, синевы, гнили и других биоразрушителей на различных поверхностях внутри и снаружи помещения, а также для предотвращения заражения дерева деревопоражающими насекомыми.

Область применения				
Для внутренних и наружных работ. Рекомендуется обрабатывать каменные, бетонные, шиферные и другие поверхности - в погребах, подвалах и прочих подверженных биоразрушению помещениях, а также деревянные поверхности - заборы, садовые постройки, дачи и т.д. Также рекомендуется обрабатывать составом поверхности перед нанесением любых лакокрасочных материалов, перед оклейкой обоев и пр. Предназначен для предотвращения образования и распространения грибков, плесени, синевы, гнили и других биоразрушителей на различных поверхностях, а также для предотвращения заражения дерева деревопоражающими насекомыми. Пригоден для обработки влажной (до 20%) древесины. Останавливает уже начавшееся биопоражение. Подавляет плесень на кирпичной кладке, штукатурке, бетоне и других поверхностях. Обеспечивает эффективную защиту в течение 5 лет. Для получения готовой к применению биозащиты разбавить водой в соотношении (концентрат:вода) - 1:9.				
Технические данные				
Группа продуктов		Пропитки и антисептики		
Состав		Антисептик, целевые добавки, вода		
Цвет тонов		Возможна колеровка красителями для водных красок и лаков по специальным каталогам для пропиток и антисептиков		
Параметры	Критерии		Методика	Показатель
	Плотность		ГОСТ 28513-90	1,0 г/см3
	pH-уровень		ГОСТ Р 52020-2003	8,5-9,5
	Время высыхания		ГОСТ 19007-73	30 мин
Рекомендации по использованию				
Основа		Основа должна быть сухой, чистой		
Первичная обработка основы		Влажность обрабатываемой поверхности должна быть не более 20%. Отслоившееся старое покрытие и непрочные верхние слои удалить щеткой или скребком. Поверхности, покрытые олифой, краской, лаком или другими пленкообразующими - ошкурить. Не смешивать с другими составами, не обрабатывать мерзлую древесину.		
Температура применения		Минимальная температура воздуха и основы: +5°C		
Подготовка материала		Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать. Для получения готовой к применению биозащиты разбавить водой в соотношении (концентрат:вода) - 1:9.		
Расход		Примерный расход (для готовой биозащиты): 100-200мл/м.кв в один слой. Продуктивность 5-10 м2/л. Расход зависит от состояния основы и метода нанесения. При необходимости точный расчёт выполнить на объекте.		
Нанесение/обработка		Состав наносить при температуре воздуха и основания не менее +5°C кистью, валиком, садовым распылителем, краскопультом или окунанием. Возможно использование в несколько приемов с интервалом 20-40 минут. Не использовать при температуре воздуха ниже 5°C и влажности воздуха более 80%. При пониженной температуре, а также повышенной влажности время высыхания может существенно увеличиться. Время высыхания при температуре воздуха 20±2°C и влажности воздуха 65%: 0,5ч.		
Меры предосторожности		Исключать попадания состава на открытые части тела. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды.		
Очистка инструментов		После использования промыть водой		
Поставка				
Транспортные характеристики	Вид фасовки		Количество на паллете (0,8м*1,2м)	Объем паллеты
	1л (канистра)			
	5л (канистра)			
	10л (канистра)		40шт	
Условия штабелирования		Паллеты друг на друга не ставить		
Хранение				
Условия хранения		Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C		
Срок хранения		Гарантийный срок хранения – 3 года от даты изготовления (смотреть информацию на упаковке)		

ООО «Фарбен групп»
620010, Россия,
г.Екатеринбург,
ул.Революции, 29, литер А
Тел./факс:
(343) 2435403
www.ozonfarbe.ru