



Краска ВД-АК 115 фасадная водно-дисперсионная акрилатно-латексная FassadenFarbe Silikon

Фасадная краска модифицированная силиконовыми смолами - для высококачественной окраски фасадов зданий, с высокой паропроницаемостью, повышенной гидрофобностью и водостойкостью

Область применения				
Для наружных и внутренних работ. Применяется для окраски оштукатуренных, зашпатлеванных поверхностей из бетона, цемента, кирпича, асбоцементных, гипсовых и гипсокартонных плит, а также ранее окрашенных поверхностей				
Технические данные				
Состав		Дисперсия акрилового сополимера, силиконовые смолы, диоксид титана, тальк, микронизированный мрамор, целевые добавки (смачиватель, диспергатор, консервант, пеногаситель, модификаторы реологии и пр.), вода		
Цвет базовый		Белый (Базы: А, С)		
Цвет тонов		Возможна колеровка красителями для водных красок по базе А и С по каталогам Tikkurila, Monicolor Nova, NCS, Caparol, RAL и пр.		
Параметры		Критерии	Методика	Показатель
		Плотность	ГОСТ 28513-90	Около 1,5 г/см3
		Укрывистость	ГОСТ 8784-75	Не более 120 г/м2
		Кроющая способность (мокрый слой 250мкм)	ISO 2814, DIN EN 13300	Не менее 98% (класс 2)
		Массовая доля нелетучих веществ	ГОСТ 17537-72	Около 60%
		Стойкость к мокрому истиранию	ISO 11998, DIN EN 13300	Класс 2
		Паропроницаемость	ГОСТ 25898-2012	Не менее 0,005 мг/(м*ч*Па)
		Блеск при 85°	ISO 2813	Около 5% (матовый)
		Степень перетира	ГОСТ 6589-74	Не более 40 мкм
		pH-уровень	ГОСТ Р 52020-2003	8,5-9,5
		Стойкость пленки к статическому воздействию воды	ГОСТ 9.403-80, ГОСТ Р 52020-2003	Не менее 24ч.
		Время высыхания	ГОСТ 19007-73	Около 30 мин. (до степ.3)
Рекомендации по использованию				
Подготовка поверхности		Поверхность должна быть сухой, чистой, не содержать крупных крошек строительного мусора. Необходимо удалить старое, осыпающееся или отслаивающееся покрытие. Глянцевые поверхности обработать шкуркой. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать, затем высохшую поверхность отшлифовать. Перед нанесением краски поверхность, особенно впитывающую и мелящую (штукатурка, шпатлевка, гипс, бетон и т.д.), следует обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения		
Подготовка материала		Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости материал разбавляется водой, но не более 5%.		
Климатические условия использования		Температура воздуха и основания: от +5°С до +30°С, влажность воздуха не более 80%. Наиболее оптимальные условия: температура +20°С, влажность воздуха 65%		
Расход		Примерный расход: 150-175г/м.кв в один слой. Продуктивность 6-7 м2/кг. Расход зависит от состояния основы и метода нанесения. При необходимости точный расчёт выполнить на объекте.		
Нанесение/обработка		Наносить кистью, валиком или распылителем. Время высыхания при температуре воздуха 20±2°С и влажности воздуха 65%: 0,5ч - от пыли, 24ч - для окраски, эксплуатации. При пониженной температуре, а также повышенной влажности время высыхания может существенно увеличиться. Покрытие полностью набирает свойства стойкости к атмосферным воздействиям и истиранию в течение 21 сут.		
Очистка инструментов		Сразу после использования промыть водой		
Поставка				
Транспортные характеристики		Вид фасовки	Количество на паллете (0,8м*1,2м)	Объем паллеты
		0,9л (1,4кг) ведро п/п		
		2,7л (4,2кг) ведро п/п		
		9л (14кг) ведро п/п	33шт	
Условия штабелирования		Паллеты друг на друга не ставить		
Хранение				
Условия хранения		Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 30°С		
Срок хранения		Гарантийный срок хранения – 1 год от даты изготовления (смотреть информацию на упаковке)		

ООО «Фарбен групп»
620010, Россия,
г.Екатеринбург,
ул.Революции, 29, литер А
Тел./факс:
(343) 2581748
www.ozonfarbe.ru