

Краска ВД-АК 258 эмалевая универсальная водно-дисперсионная акриловая

Для высококачественной окраски различных поверхностей из дерева, металла, бетона и пр. Является эффективным вариантом для замены алкидных ЛКМ. Обладает повышенным антиблокирующим (антислипающим) эффектом и более твердой, стойкой к царапанию поверхностью

Область применения					
Для внутренних и наружных работ. Применяется для высококачественной окраски различных поверхностей из дерева, металла, бетона, штукатурки, ДСП, ДВП, гипсокартона и пр. Обладает высокой адгезионной способностью и долговечной эластичностью. Особо рекомендуется для окраски окон и дверей. Возможно нанесение на ранее окрашенные поверхности, в т.ч. на старую алкидную краску. Нет ограничений для использования при любых внутренних работах, а также по минеральным поверхностям для наружных работ (штукатурка, шпатлевка и т.п.). Однако, не рекомендуется для наружной окраски деревянных поверхностей из нестабильной древесины (брус, бревно и т.п.), а также поверхностей, подверженных постоянному воздействию воды – при окраске таких поверхностей время службы будет значительно сокращено					
Технические данные					
Состав					
Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, целевые добавки (смачиватель, диспергатор, консервант, пеногаситель, модификаторы реологии и пр.), вода					
Цвет базовый					
Белый (База А и С)					
Цвет тонов					
Возможна колеровка красителями для водных красок по базе А и С по каталогам Tikkurila, Monicolor Nova, NCS, Caparol, RAL и пр.					
Параметры	Критерии		Методика	Показатель	
	Плотность		ГОСТ 28513-90	Около 1,2 г/см3	
	Укрывистость		ГОСТ 8784-75	Не более 100 г/м2	
	Кроющая способность (мокрый слой 200мкм)		ISO 2814, DIN EN 13300	Не менее 98% (класс 2)	
	Массовая доля нелетучих веществ		ГОСТ 17537-72	Около 43 %	
	Стойкость к мокрому истиранию		ISO 11998, DIN EN 13300	Класс 1	
	Блеск при 85°/60°		ISO 2813	Около 55/40 (полуглянцевый)	
	Степень перетира		ГОСТ 6589-74	Не более 40 мкм	
	pH-уровень		ГОСТ Р 52020-2003	8,5-9,5	
	Стойкость пленки к статическому воздействию воды		ГОСТ 9.403-80, ГОСТ Р 52020-2003	Более 24ч.	
	Время высыхания		ГОСТ 19007-73	Около 30 мин. (до степ.3)	
Рекомендации по использованию					
Подготовка поверхности					
Основа должна быть сухой, чистой, не содержать крошек строительного мусора. Остатки непрочно держащегося покрытия, грязь и пыль очистить механически. Глянцевые поверхности зашкурить до матового состояния и очистить от образовавшейся пыли. Перед нанесением краски на минеральную поверхность, особенно впитывающую и мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.), следует обработать акриловой грунтовкой. Металлические поверхности рекомендуется обезжирить поверхность уайт-спиритом, ксилолом или другим растворителем. Участки поверхности, пораженные коррозией, рекомендуется зачистить, обработать преобразователем ржавчины и покрыть антикоррозионным грунтом					
Подготовка материала					
Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости материал разбавляется водой, но не более 5%					
Климатические условия использования					
Температура воздуха и основания: от +5°С до +30°С, влажность воздуха не более 80%. Наиболее оптимальные условия: температура +20°С, влажность воздуха 65%					
Расход					
Примерный расход: 120-140г/м.кв в один слой. Продуктивность 7-8 м2/кг. Расход зависит от состояния основы и метода нанесения. При необходимости точный расчёт выполнить на объекте.					
Нанесение/обработка					
Наносить кистью, валиком или распылителем. Время высыхания при температуре воздуха 20±2°С и влажности воздуха 65%: 0,5ч - от пыли, 24ч - для окраски, эксплуатации. При пониженной температуре, а также повышенной влажности время высыхания может существенно увеличиться. Покрытие полностью набирает свойства стойкости к атмосферным воздействиям и истиранию в течение 21 сут.					
Очистка инструментов					
Сразу после использования промыть водой					
Поставка					
Транспортные характеристики	Вид фасовки		Количество на паллете (0,8м*1,2м)	Объем паллеты	Вес брутто паллеты
	0,9л (1,1кг) ведро п/п				
	2,7л (3,3кг) ведро п/п				
	9л (11кг) ведро п/п		33шт		
Условия штабелирования					
Паллеты друг на друга не ставить					
Хранение					
Условия хранения					
Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С					
Срок хранения					
Гарантийный срок хранения – 1 год от даты изготовления (смотреть информацию на упаковке)					

ООО «Фарбен групп»
620010, г.Екатеринбург,
ул.Революции, 29, литер А
Тел./факс:
(343) 2435403
www.ozonfarbe.ru