



Краска ВД-АК 171 текстурная водно-дисперсионная акриловая "Шагрень-волны фасад"

Для окрашивания и придания рельефного текстурного эффекта поверхностям стен и потолков внутри и снаружи помещений. Наносится с помощью валика или текстурного пистолета.

Область применения				
	Для внутренних и наружных работ. Применяется для окраски и создания рельефного текстурного покрытия оштукатуренных поверхностей из бетона, цемента, кирпича и пр. Образующее покрытие скрывает и маскирует дефекты основания, не требует тщательного выравнивания окрашиваемой поверхности. При использовании различного инструмента можно добиваться получения декоративного эффекта "шагрень", "волны" или "камешковое покрытие".			
Технические данные				
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, микронизированный мрамор, кварцевый песок, целевые добавки (смачиватель, диспергатор, консервант, пеногаситель, модификаторы реологии и пр.), вода			
Цвет базовый	Белый			
Цвет тонов	Возможна колеровка красителями для водных красок в светлые и не сильно насыщенные тона по каталогам Tikkurila, Monicolor Nova, NCS, Caparol, RAL и пр.			
Параметры	Критерии	Нормативы	Показатель	
	Плотность	ГОСТ 28513-90	Около 1,8 г/см3	
	Массовая доля нелетучих веществ	ГОСТ 17537-72	Около 75 %	
	pH-уровень	ГОСТ Р 52020-2003	8,5-9,5	
	Стойкость пленки к статическому воздействию воды	ГОСТ 9.403-80, ГОСТ Р 52020-2003	Более 12ч.	
	Время высыхания	ГОСТ 19007-73	Около 1 час (до степ. 3)	
Рекомендации по использованию				
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, чистой, не содержать крупных крошек строительного мусора . Необходимо удалить старое, осыпающееся или отслаивающееся покрытие. Крупные неровности выровнять. Глянцевые поверхности обработать шкуркой. Для увеличения адгезии, выравнивания впитывающей способности и уменьшения расхода краски поверхности предварительно обработать акриловой грунтовкой. В целях исключения просвечивания основания, рекомендуется предварительно покрыть основание однородной светлой шпатлевкой, водно-дисперсионной грунтовочной краской или пигментированной грунтовкой			
Подготовка материала	Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости материал разбавляется водой, но не более 10%.			
Климатические условия использования	Температура воздуха и основания: от +5°C до +30°C, влажность воздуха не более 80%. Наиболее оптимальные условия: температура +20°C, влажность воздуха 60%.			
Нанесение/обработка	Варианты исполнения: 1 Вариант "Шагрень". Для нанесения следует использовать меховой валик со средним или длинным ворсом. Покрытие формируется в один слой; 2 Вариант "Волна". Для нанесения следует использовать специальный текстурный валик с наиболее крупными порами либо с комбинацией разного размера углублений. Покрытие формируется в один слой; 3 Вариант "Камешковое покрытие". Для нанесения следует использовать текстурный пистолет и компрессор. Рекомендуемое давление воздуха: 1,5-2,5; диаметр форсунки: 4,5-6мм; удаление текстурного пистолета от окрашиваемой поверхности: 80-120см. Покрытие формируется в один слой			
Время высыхания	1ч - от пыли, 24ч - для эксплуатации. При пониженной температуре, а также повышенной влажности время высыхания может существенно увеличиться			
Расход	Примерный расход: Вариант 1 "Шагрень": 500-600 г/м2. Вариант2 "Волна": 800-1200 г/м2. Вариант3 "Камешковое покрытие": 600-800 г/м2. Расход зависит от состояния основы и метода нанесения. При необходимости точный расчёт выполнить на объекте.			
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой			
Поставка				
Транспортные характеристики	Вид фасовки	Количество на паллете (0,8м*1,2м)	Объем паллеты	Вес брутто паллеты
	6кг (ведро п/п)			
	15кг (ведро п/п)			
Условия штабелирования	Паллеты друг на друга не ставить			
Хранение				
Условия хранения	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 30°C			
Срок хранения	Гарантийный срок хранения – 1 год от даты изготовления (смотреть информацию на упаковке)			