



## AL302 Экспресс-лак

<b>Описание</b>	<b>AUTOLUX® Экспресс-лак, AL302</b> , 2-х компонентный быстросохнущий лак, предназначенный для проведения ремонта в условиях низкой температуры воздуха.		
<b>Материалы</b>	Лак: Отвердитель:	AL302 <i>Autolux</i> Экспресс-лак AL503 <i>Autolux</i> Быстрый отвердитель	(15 - 25°C)
<b>Подготовка поверхности</b>	Смотрите техническую информацию по нанесению базовых эмалей Autolux AL BC . Внимание: Максимально допустимое время выдержки эмали перед нанесением лака AL302 составляет 24 часа. Если вы планируете нанести лак по истечению этого времени, тщательно заматируйте поверхность и нанесите новый слой эмали Autolux ALBC . Перед нанесением лака AL302 протрите поверхность базовой эмали липкой салфеткой.		
<b>Пропорции смешивания</b> 	<i>Autolux</i> Экспресс-лак AL302 <i>Autolux</i> отвердитель AL503		По объему: 2 части 1 часть  Время жизни: 2 – 2.5 часа
<b>Крако-распылитель</b> 	Конвенциональный: HVLP	Сопло 1.3 – 1.4 мм, рабочее давление 40 - 45 psi (2.7 - 3.1 bar)  Сопло 1.3 – 1.4 мм, рабочее давление 25 – 30 psi (1.7 – 1.8 bar)	
<b>Нанесение</b> 	2 - 3 слоя (45 – 50 мкм толщина покрытия)		
<b>Межслойная сушка</b> 	3 - 5 минут при 20°C		
<b>Сушка</b> 	20°C  Принудительная:	«От пыли»: Монтажная прочность Оклейка Полировка  40°C Полировка	20 - 30 минут 2 – 3 часа 2 - 3 часа 2 – 5 часов  20 минут Через 2 - 4 часа
<b>Внимание:</b> Проводите очистку оборудования сразу после нанесения с использованием разбавителя <i>Autolux</i> или любого другого подходящего разбавителя. Утилизацию отходов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями местного законодательства			

Настоящие материалы предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего. Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала (MSDS). Торговая марка AUTOLUX® и логотип AUTOLUX® принадлежат PPG Industries Ohio, Inc.© 2013 PPG Industries. Все права защищены. ООО «ППГ Индастриз», 117587, Москва, Варшавское шоссе 118, корпус 1, Тел.: 8 (495) 213- 31- 07