



homakoll 186 Prof

Фиксация для гибких напольных покрытий

Предназначен для укладки напольных ПВХ-покрытий (в том числе дизайн-плитки) и ковровых плиток, а также любых гибких напольных покрытий на впитывающие и не впитывающие основания. Клей-фиксатор оптимален для использования при создании «мозаичных» (фигурных) композиций из гибких напольных покрытий. Может применяться для фиксации декоративных или защитных ковров на поверхности пола (например, на ПВХ-линолеуме, ламинированном паркете, керамической плитке) внутри помещений, а также может применяться для приклеивания легких облицовочных плиток (виниловых, ковровых, пробковых, стиропоровых) к стенам при отделке помещений. Позволяет легко заменять покрытия без повреждения основания.

■ Свойства

- экономичный расход и легкое нанесение, может наноситься валиком
- идеален для фиксации декоративных и защитных ковров, не оставляет следов на поверхности фиксации
- обеспечивает возможность замены напольных покрытий и плиток без повреждения основания
- оптимален для создания «мозаичных» (фигурных) композиций
- связывает пыль
- обеспечивает высокую прочность к сгибу, применима для использования стульев на роликах и для полов с подогревом
- не содержит летучих органических растворителей
- морозостойкий

■ Тара и упаковка

Пластиковое ведро 1 кг, 3 кг; 5 кг и 10 кг.

■ Основа

Водная полимерная дисперсия.

■ Технические характеристики

Химическая основа:	водная полимерная дисперсия
Цвет:	белый
Плотность, г/см³:	1,2
Открытое время:	15-20 мин в зависимости от влажности и температуры в помещении, пористости основания

в этом случае приводит к увеличению прочности склейки и затрудняет последующую замену покрытий.

Приклеивание покрытий производить при температуре не ниже +15°C. И относительной влажности воздуха не более 75% (рекомендованная 65%).

- **Способ нанесения**

Поролоновый валик и мелкозубчатый шпатель.

- **Расход**

100-150 г/м² в зависимости от основания и покрытия.

- **Условия хранения и транспортировки**

Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°C. Не допускается хранение в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов.

- **Гарантийный срок хранения**

В плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C – 12 месяцев.