

ГЕРМЕТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШОВНЫЙ НИЗКОМОДУЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИБРИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ

КВР-541, КВР-543



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. СЕНТЯБРЬ 2020.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.

Однокомпонентный герметик предназначен для создания эластичных и высокопрочных герметизирующих и соединительных швов, подвергенных вибрации и деформации. Используется при строительстве и ремонте объектов промышленного и гражданского назначения для герметизации и заполнения вертикальных и наклонных деформационных и компенсационных швов, фасадных и кровельных стыков, трещин в строительных панелях и кровельных конструкциях. Соответствует нормам ISO 11600 тип F класс 25 LM. Характеризуется превосходной адгезией к большинству строительных материалов, таких как: камень, бетон, кирпич, стекло, керамика, алюминий, металлы, сплавы, нержавеющая сталь, гипсокартон, ПВХ, твёрдые пластмассы (кроме ПЭ, ПП и фторопласта), дерево. Не требует предварительного грунтования. Для внутренних и наружных работ. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками: образует постоянно эластичный высокопрочный долговечный шов, сохраняет эластичность в течение всего срока службы, прекрасно подходит для соединения материалов с разным тепловым расширением. Устойчив к атмосферным воздействиям, температурным перепадам. Однородный, тиксотропный, не растекается и не сползает по шву. После отверждения можно окрашивать водными и синтетическими красками (при использовании красок на растворителе провести испытательный тест). Химически нейтральный, не вступает в реакцию со склеиваемыми материалами, не вызывает коррозии металлов, пригоден для склеивания изделий из деликатных материалов. Без запаха, экологически безопасен, не токсичен и не горюч, не содержит изоцианатов и растворителей.

СВОЙСТВА.

- Твёрдость по Шору А (ГОСТ 263-75) — 25 ± 5 .
- Высокая эластичность и деформационная устойчивость.
- Широкий температурный диапазон эксплуатации: от -40°C до $+90^{\circ}\text{C}$.
- Не даёт усадки и не образует пузырьков.
- Превосходная адгезия без грунтования к большинству строительных материалов: бетону, кирпичу, камню, стеклу, металлу, гипсокартону, дереву, ПВХ и др.
- Химически нейтральный, не вызывает коррозии.
- Устойчив к УФ-излучению.
- На 7,6 погонных метра при диаметре валика 10 мм.



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

- Работы рекомендуется проводить при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$.
- Герметик наносить на чистые, обезжиренные поверхности. Для очистки и обезжиривания рекомендуется использовать «Универсальный обезжириватель» KUDO.
- Для аккуратной работы использовать маскирующую ленту и удалить её сразу после нанесения герметика.
- Для нанесения использовать строительный шприц (пистолет).
- Подготовка пистолета: отвести шток пистолета наружу до упора, открутить гайку и носик, поместить файл-пакет в корпус шприца. Аккуратно отрезать оставшийся снаружи хвостик упаковки, закрыть пистолет, закрепив носик и гайку в нужном положении: обрезанный хвостик упаковки должен входить в носик.
- Для получения необходимого для дозирования отверстия срезать кончик носика под углом 45° .
- Состав наносить сплошным валиком, без образования разрывов, наплыков или пустот.
- Разгладить полученный шов шпателем, смоченным в мыльном растворе.
- Время образования поверхностной пленки — не менее 30 минут, скорость отверждения герметика — 2–3 мм в сутки (при температуре $+23^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 50%).
- Загрязнённые свеженанесённым составом поверхности очистить при помощи растворителя (уайт-спирита, ацетона). Затвердевший герметик удалить механически.

Внимание! Не применять на поверхностях, где возможен контакт с пищевой. Не подходит для непрерывного погружения в воду.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ.

12 месяцев при соблюдении правил хранения. Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$. Допускается замораживание до -20°C сроком до 45 дней.

УПАКОВКА.

Файл-пакет («колбаса») 600 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

СОСТАВ.

гибридный полимер, пространственные минеральные экстендеры, функциональные добавки, пигменты.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ.

Прямой контакт с незащищенным составом может привести к раздражению глаз и кожи. Может вызвать аллергическую реакцию. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза может вызвать необратимые последствия. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывать глаза. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. После работы тщательно вымыть руки. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ.

Утилизировать содержимое и тару в соответствии с местными, региональными, национальными, международными предписаниями. Не допускать попадания в окружающую среду.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Внешний вид	однородная паста
Плотность	$1,5 \pm 0,05 \text{ г/см}^3$
Время образования поверхностной пленки (при $+23^{\circ}\text{C}$ и отн. влажности воздуха 50%)	не менее 30 минут
Скорость отверждения (при $+23^{\circ}\text{C}$ и отн. влажности воздуха 50%)	2–3 мм/24 часа
Твёрдость по Шору А	25 ± 5
Сопротивление стеканию	не более 1 мм
Усадка	не более 3%
Модуль при 100% удлинении на образцах, ISO 8339	не более 0,4 Н/мм ²
Максимальное удлинение на образцах, ISO 8339	не менее 250%
Деформационная устойчивость, ISO 9047	± 25
Эластическое восстановление, ISO 7389	не менее 70%
Рабочий температурный диапазон отверждённого герметика	$-40^{\circ}\text{C} \dots +90^{\circ}\text{C}$



ТУ 20.30.22-001-01324561-2019

Произведено ООО «РусТА».
142455, Россия, МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, Банный пер., д. 9.
Тел.: +7 (495) 737-38-42.

kudo-bond.ru

Служба технической поддержки: info@kudo-bond.ru

КВР-541 белый КВР-543 серый
EAN: 4606445024883 EAN: 4606445041613
ITF: 14606445024880 ITF: 14606445041610

