

ООО «НПП Мицар»  
192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д.53, корп.1, лит.  
Н, оф. 14 Тел.: (812) 404-53-55; 292-21-91; 292-21-62  
ИНН7816638224/КПП 781601001/ОГРН1177847136466/  
ОКПО15019465  
р/с 40702810155100003223  
БИК 044030653  
К/с 30101810500000000653  
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. САНКТ-  
ПЕТЕРБУРГ



Паспорт качества  
Ленинградка, краска в/д интерьерная цвет белый  
ТУ 2316-001-30584984-11

Партия № 158 Масса нетто, кг 750 Количество мест 50 шт х 15 кг  
Дата изготовления 15.04.2021 Вид упаковки п/э ведро Масса нетто 15 кг

| Наименование показателей                                                                       | Норма по<br>ТУ 2316-001-30584984-11                                                              | Фактически |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Цвет пленки                                                                                 | Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных утвержденными образцами цвета | Соотв.     |
| 2. Внешний вид пленки                                                                          | После высыхания краска должна образовывать пленку с ровной однородной матовой поверхностью       | Соотв.     |
| 3. Массовая доля нелетучих веществ, %                                                          | 55                                                                                               | 58,6       |
| 4. pH краски                                                                                   | 7,0-9,0                                                                                          | 8,3        |
| 5. Укрывистость высушенной пленки, г/м <sup>2</sup> , не более                                 | 100                                                                                              | 98,0       |
| 6. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, при температуре (20±0,2)°С, ч, не менее | 24                                                                                               | 24         |
| 7. Условная светостойкость (изменение коэффициента диффузионного отражения)%, не более         | 5                                                                                                | Соотв.     |
| 8. Степень перетира, мкм, не более                                                             | 60                                                                                               | 60         |
| 9. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±0,2)°С, ч, не более                        | 1                                                                                                | 1          |

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

Перед проведением работ **ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАТЬ!**

Заключение ОТК: Соответствует требованиям ТУ 2316-001-30584984-11

Начальник лаборатории ОТК

Дата выпуска « 15 » апреля 2021 г.