



ТЕКАФИКС

Монтажный клей BT



Текafикс монтажный клей BT на основе акрилатной дисперсии предназначен для крепления различных пористых материалов без использования винтов и дюбелей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Используется для приклеивания дерева, бетона, керамики, камня, пенополистирола, гипсовых плит, ПВХ
- Быстро схватывается
- Не содержит растворителей
- Не имеет запаха
- Не стекает на вертикальных поверхностях
- Может наноситься на влажные материалы
- Просто наносится
- Просто очищается водой
- Водоотталкивающий после отверждения
- Не наносит вреда окружающей среде

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для крепления различных пористых строительных материалов, которые не имеют несущей функции и не подвержены большим нагрузкам
- Для приклеивания подоконников, керамической плитки, деревянных дверных наличников, деревянных плинтусов к стенам, декоративного орнамента к потолку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свежая масса

Основа		акрилатная дисперсия
Вид		паста
Удельный вес		1340 ± 30 кг/м ³
Время образования пленки	23°C/50% отн. влаж	30 - 35 минут
Диапазон рабочих температур		+5°C до +40°C

Отвердевшая масса

Прочность на разрыв	EN 205	3,10 ± 0,20 МПа
Термостойкость		-20°C до +75°C




ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Склеиваемые поверхности должны быть чистые, сухие, не жирные, не пыльные и плотные.
- Обрежьте баллон сверху у резьбы, прикрутите адаптер, обрезав его под углом на ширину шва, и вставьте в пистолет. По окончании работы или замене баллона ослабьте рукоятку и потяните поршень назад.
- Равномерно нанесите клей точками или короткими прерывистыми полосами на одну из сторон, которую вы желаете приклеить.
- Соедините вместе обе части, однако не очень плотно.
- При склеивании больших поверхностей рекомендуется сразу после склеивания снова разъединить детали, подождать одну минуту, после чего опять соединить.
- Тяжелые детали рекомендуется дополнительно скреплять в течение суток.
- Свежая масса легко очищается водой, отвердевшая масса водой или ацетоном.

ТЕКАФИКС
Монтажный клей
BT



ПРИМЕРЫ НАНЕСЕНИЯ КЛЕЯ



УПАКОВКА

- картриджи 300 мл (в ящике 20 шт.)
 - бочки 200 л
- По заказу возможны также другие способы упаковки, напр. для промышленных целей.

ХРАНЕНИЕ

Минимально 12 месяцев при температуре между 10°C и 30°C, в оригинально закрытой упаковке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для работы с Текафікс монтажным клеем BT не требуется специальных мер безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструкции приведены на основе наших исследований и опыта, но, учитывая специфические условия и способ работы, рекомендуется предварительное тестирование перед каждым новым применением.