


04465 POLYDUR PLASTIC Шпатлевка



1000 мл +
30-50 мл



1-2 слоя



Время сушки при 20°C:
20-30 мин



P180

Время жизни
4-5 мин. при 20°C

ОПИСАНИЕ

Темно-серая шпатлевка для нанесения шпателем, подходящая для ремонта пластиковых частей кузова легковых и грузовых автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит для выравнивания неглубоких вмятин или царапин на пластиковых частях кузова.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая эластичность
- Отличная адгезия к пластикам и стеклопластикам
- Легко наносится шпателем
- Легко шлифуется
- Хорошая наполняющая способность
- Очень быстро сохнет.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Пластики:

Обезжирьте 00617 ОЧИСТИТЕЛЕМ ДЛЯ ПЛАСТИКА основные зоны для обработки абразивом P180.

В случае с деталями из полипропиленовых пластиков (PP-EPDM) сначала нанесите в качестве активатора адгезии EL010 Грунт для пластиков или 05781 Грунт для полипропиленовых пластиков, после чего нанесите шпатлевку POLYDUR PLASTIC.

НАНЕСЕНИЕ

Шпателем.

Отношение смешивания:
04465 POLYDUR PLASTIC
ОТВЕРДИТЕЛЬ

по объему	по весу
1000 мл	1000 г
30-50 мл	20-30 г

Летом долю отвердителя можно уменьшить до 2% по весу, а зимой – увеличить до 3% по весу.

Время жизни смеси при 20°C: 4-5 мин.

Количество слоев: 1 + 1 финишный

Рекомендуемая толщина пленки: мин. 200 мкм.

DIR 2004/42/CE: Наполнители/шпатлевки ПВ/с – VOC в готовом к применению продукте: 250 г/л

Содержание VOC в данном готовом к применению продукте: не более 200 г/л.

СУШКА

Шлифование через 20-30 мин при 20°C.

Инфракрасными лампами (время сушки зависит от мощности лампы).

ШЛИФОВАНИЕ

Шлифование «по сухому» абразивом P180.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Всегда наносите подходящий грунт Lechler перед нанесением базового покрытия.

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- Данный продукт не имеет адгезии с протравливающими и подобными грунтами.
- Приготовленная шпатлёвка не должна помещаться обратно в тару.
- Храните продукт в прохладном месте.
- Избыток отвердителя приводит к выцветанию покрытия.
- Для достижения лучшей адгезии перед нанесением шпатлёвки пластиковую поверхность необходимо очистить и отшлифовать абразивом P180.

ОТВЕРДИТЕЛЬ содержит пероксиды, имеющие раздражающее действие. Избегайте попадания на кожу и глаза. После работы с данным продуктом вымойте руки с мылом.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 0530-RU
ОБНОВЛЕН 07/2007

Информация, представленная в данном документе, является результатом надлежащим образом проведенных тестирований продукции. Все предоставленные здесь сведения являются ознакомительной информацией, и мы не несем ответственности за результаты использования данного материала. Более того, данные сведения не являются основанием для спора об использовании описанных выше продуктов, так как условия использования наших продуктов потребителями находятся вне нашего контроля. ЭТОТ ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ АВТОМОБИЛЕЙ, ВЫПОЛНЯЕМОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.