



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
от 01.07.2021 г.
ТУ 20.30.11-104-98536873-2017

ГРУНТ SOPPKA OSB PRIMER



Тип	Изолирующий грунт. Специально разработан для грунтования OSB, SIP, ДВП, фанеры, ДСП, древесины перед окрашиванием и отделкой декоративной штукатуркой.
Область применения	Предназначен для наружных и внутренних работ. Обеспечивает защиту от биопоражений (плесени и грибка). Улучшает адгезию декоративных материалов с OSB. Снижает расход лакокрасочных материалов, обеспечивает их более ровное и качественное нанесение и увеличивает долговечность финишного покрытия. Предотвращает появление на поверхности желто-коричневых пятен от компонентов смолы и танина. Предназначен для восстановления плит OSB после эксплуатации в атмосферных условиях (не более 2 лет). Может использоваться в качестве самостоятельного лакового покрытия внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	100-150 г/м² на один слой в зависимости от свойств окрашиваемой поверхности. 150-200 г/м² для защиты от распространения плесени и грибка. 200-300 г/м² для предотвращения появления на поверхности желто-коричневых пятен.
Сухой остаток	19%.
Цвет	Прозрачный.
Состав	Дисперсия, биозащитные и целевые добавки, вода.
Колеровка	Не колеруется.
Плотность	1020 - 1040 кг/м ³
Блеск	Глянцевый.
Фасовка	2.5 кг, 5 кг.
Способ нанесения	Кисть с жестким ворсом, валик или распылитель.
Грибостойкость	Высокая.

Данная информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001. Будучи только производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции и те многочисленные факторы, которые влияют на ее эксплуатацию. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



ГРУНТ SOPPKA OSB PRIMER

Время высыхания	Межслойная сушка 1,5 – 2 часа (при температуре 20 ± 3 °С и относительной влажности воздуха не более 65 %). При более низких температурах время высыхания увеличивается. На время высыхания защищать обработанную поверхность от атмосферных осадков. Дальнейшие работы следует производить не ранее, чем через 24 часа после нанесения грунта.
Хранение и транспортировка	Транспортирование и хранение грунта «Soppka OSB PRIMER» по ГОСТ 9980.5. Грунт «Soppka OSB PRIMER» транспортировать при температуре выше 5 °С всеми видами крытых транспортных средств. Грунт хранить в закрытой заводской таре в сухом отапливаемом помещении при температуре от 5 °С до 40 °С на расстоянии не менее 1,5–2 м от источников отопления.
Срок годности	24 месяца.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при грунтовании	Работы проводить при температуре воздуха от 10 до 30 °С.
Предварительная подготовка	<p>Подготовка поверхности плит, эксплуатировавшихся в атмосферных условиях. Восстановлению подлежат плиты OSB, разрушение поверхности которых произошло только по верхнему слою, при этом плита должна сохранить свои первоначальные геометрические размеры (отсутствие набухания, сквозных отверстий, разломов, трещин и т.д.). Перед восстановлением плиту необходимо тщательно высушить. Очистить поверхность от биоповреждений, после обработки тщательно высушить.</p> <p>Подготовка поверхности перед финишной отделкой. Обрабатываемая поверхность OSB должна быть сухой, чистой. На поверхности не должны присутствовать: старая краска, воск, смола и т.д. Перед нанесением грунта «Soppka OSB PRIMER» поверхность OSB зашкурить, отслаивающиеся фрагменты зачистить.</p>
Грунтование	Наносить равномерным слоем. Последующую отделку рекомендуется производить не ранее, чем через 24 часа.
Очистка инструмента	После окончания работ инструменты промыть водой.

Данная информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001. Будучи только производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции и те многочисленные факторы, которые влияют на ее эксплуатацию. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.