



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
от 01.07.2021 г.
ТУ 20.30.22-005-03110095-2018

ГЕРМЕТИК SOPPKA SMART ELASTIK



Тип	Специальный высокоэластичный состав для надежной герметизации конструкций из OSB, SIP, ДВП, листов фанеры, ДСП, брёвен.
Область применения	Предназначен для заделки швов OSB. Для наружных и внутренних работ. Использование SOPPKA SMART ELASTIK позволит избежать образования трещин в местах соединений плит. Наносится на горизонтальные, вертикальные и наклонные поверхности. После высыхания образует экологически чистое покрытие, не выделяющее токсичных испарений. Использование SOPPKA SMART ELASTIK делает конструкцию из OSB более жесткой и прочной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	При ширине стыка 3-5 мм расход на 1 (один) погонный метр шва составляет 100-150 г.
Сухой остаток	71%.
Цвет	Бежевый.
Колеровка	Не колеруется.
Плотность	1260-1300 кг/м ³
Блеск	Матовый.
Состав	Суспензия наполнителей, целевых добавок и различных вспомогательных веществ в стирол-акриловой дисперсии.
Фасовка	1 кг, 2.5 кг, 5 кг.
Способ нанесения	Шпатель.
Время высыхания	При температуре 20 °С и относительной влажности 65 % от 4 до 12 часов в зависимости от толщины слоя.

Данная информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001. Будучи только производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции и те многочисленные факторы, которые влияют на ее эксплуатацию. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



ГЕРМЕТИК SOPPKA SMART ELASTIK

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия для нанесения	Работы проводить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха не более 65%.
Предварительная подготовка	Обрабатываемая поверхность OSB должна быть сухой, чистой. На поверхности не должны присутствовать: старая краска, воск, смола и т.д. Перед нанесением SOPPKA SMART ELASTIK поверхность OSB зашкурить, отслаивающиеся фрагменты плит зачистить.
Нанесение	Перед нанесением SOPPKA SMART ELASTIK тщательно перемешать. Поверхности, на которые не предполагается нанесение герметика, защитить малярным скотчем. Наносить равномерным слоем с помощью шпателя. Для экономии герметика, при наличии глубоких швов, рекомендуется заложить уплотнительный шнур из вспененного полимерного материала или льна и закрепить его металлическими скобами. Дальнейшие работы следует производить не ранее, чем через 7 суток после нанесения SOPPKA SMART ELASTIK.
Очистка инструмента	После окончания работ инструменты промыть водой или мыльным раствором.
Меры предосторожности	При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты (очки, перчатки). При попадании герметика на кожу смыть его большим количеством воды. При попадании герметика в глаза немедленно промыть их струей проточной воды в течение 10 - 15 минут, при необходимости обратиться к врачу.
Хранение и транспортировка	Транспортирование и хранение SOPPKA SMART ELASTIK – по ГОСТ 9980.5. SOPPKA SMART ELASTIK хранить в закрытой заводской таре в сухом отапливаемом помещении при температуре от 5 °С до 40 °С на расстоянии не менее 1,5 – 2,0 м от источников отопления. Продукт транспортировать при температуре выше 5 °С всеми видами крытых транспортных средств.
Срок годности	24 месяца.

Данная информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001. Будучи только производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции и те многочисленные факторы, которые влияют на ее эксплуатацию. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.