



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

WEGO И-20А, И-30А, И-40А, И-50А

Серия промышленных масел

ОПИСАНИЕ

WEGO И-20А, И-30А, И-40А, И-50А – серия промышленных масел общего назначения, полученных путем селективной очистки. Данные масла предназначены для смазывания наиболее распространенных узлов и механизмов оборудования в различных отраслях промышленности. Не содержат присадок.

ПРИМЕНЕНИЕ

WEGO И-20А, И-30А, И-40А, И-50А используются в качестве рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудования, строительного-дорожных машин, автоматических линий, прессов, для смазывания легко- и средненагруженных зубчатых передач, направляющих качения и скольжения станков, где не требуются специальные масла. По мере увеличения нагрузок следует увеличивать класс вязкости масла. Масла данной серии могут также использоваться в качестве базового компонента при изготовлении масел с присадками, пластичных смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Вырабатывается в соответствии со стандартом CSN 65 6611(Чехословакия)
- Соответствует ГОСТ 20799-88
- Повышение надежности оборудования, за счет уменьшения износа и снижения трения между контактирующими деталями
- Высокая антиокислительная стабильность благодаря низкому содержанию серы
- Увеличение срока службы работы оборудования
- Защита деталей от коррозии, очистка поверхности трения от загрязнений
- Низкая зольность

СПЕЦИФИКАЦИИ

- CSN 65 6611 (Чехословакия)
- ГОСТ 20799-88 (Россия) с изм. 1-5
- NID 4778-71 (Румыния)
- БДС 5291-82 (Болгария)
- MSZ 7747 (Венгрия)
- ISO VG 32; 46; 68; 100 соответственно
- Обозначение по ГОСТ 17479.4-87: И-Г-А-32, И-Г-А-46, И-Г-А-68, И-ГТ-А-100 соответственно

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	И-20А	И-30А	И-40А	И-50А
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	30,48	46,32	65,19	100,20
Класс вязкости по ISO	32	46	68	100
Кислотное число, мг КОН на 1г масла	0.006	0.005	0.005	0.01
Плотность при 20°C, кг/л	0.869	0.875	0.881	0.886
Массовая доля серы, %	0.37	0.35	0.31	0.3
Зольность, %	0.003	0.004	0.004	0.005
Температура застывания, °C	-17	-17	-16	-16
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	222	232	240	242

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.