

**КРАСКА ДЛЯ САДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ**

СОСТАВ	Акриловая дисперсия, пигмент, наполнители, вода, целевые и антисептические добавки.	
НАЗНАЧЕНИЕ	Для окраски стволов и крупных ветвей садовых деревьев и кустарников, с целью их защиты и декоративной отделки.	
СВОЙСТВА	Экологически безопасная. Краска образует покрытие, предохраняющее от насекомых-вредителей и спор грибов-патогенов, защищает кору молодых деревьев от солнечных ожогов, повышает стойкость плодовых деревьев к заморозкам и резким температурным перепадам. Краска не препятствует естественному воздухообмену древесины и сохраняет защитные свойства не менее одного сезона. Цвет белый.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре (20±0,5)°C, с, не менее	30
	Степень перетира, мкм, не более	80
	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50
	Время высыхания при температуре (20 ± 2)° C, ч, не более	1
	Плотность, г/см³, не менее	1,3
	pH, не менее	8,0
	Морозостойкость, циклы, не менее	5
	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Перед окрашиванием удалить с поверхности грязь и непрочно держащуюся кору.
ПОДГОТОВКА КРАСКИ	Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой до вязкости, удобной для нанесения, но не более 10%.	
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	Окраску деревьев рекомендуется проводить весной или осенью в сухую погоду при температуре не ниже 5°C и относительной влажности воздуха не более 80%.	
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, валик, краскораспылитель.	
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	Краску наносят в 1-2 слоя.	
РАСХОД	140-180 г/м² на однослойное покрытие.	
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	Инструменты сразу после окончания работ промыть теплой водой.	
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Не токсична, пожаровзрывобезопасна! При проведении окрасочных работ для защиты рук применять перчатки. При попадании в глаза, рот и на кожные покровы промыть водой. Более полная информация по безопасному обращению с материалом находится в Паспорте безопасности вещества.	

**ТРАНСПОРТИРОВКА
И ХРАНЕНИЕ**

В плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C, в недоступном для детей месте! Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 30°C, но не более месяца (5 циклов замораживания-оттаивания), размораживать при комнатной температуре (около +20°C) до полного оттаивания краски. Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой. Пустую тару утилизировать в организованные места сбора бытовых отходов!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

24 месяца с даты изготовления.

**НОРМАТИВНЫЙ
ДОКУМЕНТ**

ТУ 20.30.11-143-54651722-2019

**СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

Свидетельство о госрегистрации.
Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции).

Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта.
При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия.

ООО Завод «Краски КВИЛ». 308023, г. Белгород, Студенческая, 50. тел/факс: (4722) 31-59-24, 40-01-67.

www.kvil.ru