


Техническая Документация

Wanda 850 Clear Easy

—W1.05.07 RUS



Двухкомпонентный лак превосходно работает в сочетании с базовым покрытием Wanda Basecoats MAX. Этот продукт обладает высокой стойкостью к царапинам, имеет великолепный блеск и хорошую растекаемость.




Пропорции

2: Wanda 850 Clear Easy
 1: 310 Hardener Standard / 300 Hardener Slow
 10-20% 120 Thinner Rapid / 110 Thinner Standard / 100 Thinner Slow



Мерная линейка

Используйте мерную линейку
W3




Оборудование

Диаметр дюзы: 1.2-1.4 мм
 Рабочее давление: 1.7-2.2 bar
 *Изучите руководство к краскопульту



Нанесение

2 x 1 слоя
 Нанесите первый равномерный мокрый слой, сделайте необходимую выдержку. Затем нанесите полный мокрый слой.



Выдержка

Между слоями: 5-10 минут при 20°C
 Перед сушкой: 10-15 минут при 20°C



Сушка

	20°C	60°C
	10 – 12 часов	30 - 45 минут *

*температура поверхности



Безопасность

Использование соответствующего респиратора
 Akzo Nobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней подачей воздуха.

Техническая Документация

Wanda 850 Clear Easy

—W1.05.07 RUS



Продукты и добавки	850 Clear Easy			
	300 Hardener Slow			
	310 Hardener Standard			
	370 Hardener Easy Fast			
	380 Hardener Easy Medium			
	390 Hardener Easy Slow			
	100 Thinner Slow			
	110 Thinner Standard			
	120 Thinner Rapid			
Основные компоненты	850 Clear Easy:	Полиольные смолы		
	Отвердитель:	Полиизоцианатные смолы		
Поверхности, подходящие для обработки	Существующее покрытие			
	Базовое покрытие Wandabase MAX			
Пропорции	2:	Части Wanda 850 Clear Easy		
	1:	Часть 370 Hardener Easy Fast / 380 Hardener Easy Medium / 390 Hardener Easy Slow		
	10-20%:	Частей 110 Thinner Standard / 100 Thinner Slow / 120 Thinner Rapid		
	Используйте мерную линейку W3			
	2:	850 Clear Easy		
	1:	300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard		
	10-20%:	100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid		
	Используйте мерную линейку W3			
	Рабочая вязкость	15-18 секунд DIN Cup 4 при 20°C		
	Срок годности после смешивания	300 Hardener Slow	3	часа при 20°C
		310 Hardener Standard	2	часа при 20°C
		320 Hardener Rapid	1	час при 20°C
370 Hardener Easy Fast		1.5	часа при 20°C	
380 Hardener Easy Medium		2.5	часа при 20°C	
390 Hardener Easy Slow		3.5	часа при 20°C	
Краскопульт		Диаметр дюзы		Рабочее давление
	Подача самотёком	1.2-1.4 мм	1.7-2.2 bar на входе HVLP max 0.7 на воздушной голове	
	См инструкцию на краскопульт			
Нанесение	Нанесите первый равномерный мокрый слой, сделайте выдержку 5-10 минут при 20°C (зависит от выбранного отвердителя и растворителя).			
	Затем нанесите полный мокрый слой, сделайте выдержку 5-10 минут при 20°C перед началом сушки.			
	Это время зависит от условий окружающей среды во время нанесения.			
Очистка оборудования	Использование растворителя для очистки Wandabase Guncleaner			
Толщина пленки	Рекомендованное нанесение (2 слоя)	45-60 мкм		
Сушка	20°C		60°C	
	Сухой от пыли	15-30 минут	3 минуты	
	Полностью сухой	10-12 часов	30-45 минут	

Техническая Документация

Wanda 850 Clear Easy

—W1.05.07 RUS



Полировка Лак готов к полировке через час после окончания цикла сушки.

Теоретический расход Готовой к нанесению смеси при толщине пленки 1 мкм: $\pm 330 \text{ м}^2/\text{литр}$.

Практический расход материала зависит от многих факторов, в том числе: от формы детали, шероховатости поверхности, техники и условий нанесения.

Хранение Срок хранения продукта определен, когда он хранится в закрытой таре при температуре 20°C. Избегайте больших температурных перепадов.

Срок годности	850 Clear Easy:	4 года
	300 Hardener Slow	1 год
	310 Hardener Standard	1 год
	370 Hardener Easy Fast	1 год
	380 Hardener Easy Medium	1 год
	390 Hardener Easy Slow	1 год
	100 Thinner Slow	4 года
	110 Thinner Standard	4 года
	120 Thinner Rapid	4 года

VOC Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 600 г/литр.

Техническая Документация

Wanda 850 Clear Easy

—W1.05.07 RUS



ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документации (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

www.Wandarefinish.com

ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

Sales-CR.ru@akzonobel.com

www.wandarefinish.com/ru