

# Техническая документация

## Wanda 610 1K Plastic Primer

### —W2.01.02 RUS



Быстросохнущий однокомпонентный адгезионный грунт, созданный для ремонта пластиковых деталей автомобиля.



#### Пропорции

Готовый к применению




#### Оборудование

1.2-1.4мм



#### Нанесение

1 Слой



#### Выдержка

20 минут при 20°C



#### Последующие покрытия

Все грунты-выравниватели Wanda, базовое покрытие и акриловая эмаль  
(в пределах 24 часов)



#### Безопасность

Использование соответствующего респиратора  
Akzo Nobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней  
подачей воздуха.

# Техническая Документация

## Wanda 610 1K Plastic Primer

### —W2.01.02 RUS



---

**Продукты и добавки** Wanda 610 1K Plastic Primer

**Основные компоненты** 610 1K Plastic Primer: Полиэфирные смолы

---

**Поверхности, пригодные для обработки:** Все пластиковые детали автомобиля, сделанные из всех видов пластмассы, за исключением чистого PE (Полиэтилена).

*Важно: Не наносите грунт 1K Plastics Primer на новые пластиковые детали, которые имеют слой заводского грунта.*

---

**Подготовка поверхности** Предварительно вымойте поверхность теплой водой и моющим средством, затем тщательно промойте чистой водой.  
Удалите загрязнения поверхности обезжиривателем Wandabase SB Degreaser.

---

# Техническая Документация

## Wanda 610 1K Plastic Primer

### —W2.01.02 RUS



<b>Пропорции смешивания</b>	Wanda 610 1K Plastics Primer готовый материал для применения (тщательно перемешайте материал перед применением)		
<b>Толщина пленки</b>	1-4мкм		
<b>Теоретический расход</b>	11 м <sup>2</sup> / литр при толщине пленки в 1 мкм. <b>Важно:</b> Практический расход зависит от ряда факторов, в том числе, от формы конструкции, шероховатости поверхности, метода и условий нанесения.		
<b>Вязкость</b>	15-17с (DIN Cup 4 при 20°C)		
<b>Нанесение</b>	Нанесите один мокрый слой на обрабатываемую поверхность пластиковой детали.		
<b>Открытое время</b>	Соблюдайте выдержку минимум 20 минут при 20°C перед нанесением следующего материала. Последующий материал должен быть нанесен не позднее 24 часа при 20°C .		
<b>Последующие покрытия</b>	Грунты-выравниватели, базовое покрытие и акриловая эмаль Wanda.		
<b>Очистка оборудования</b>	Wanda растворитель и нитроцеллюлозный растворитель		
<b>Установки краскопульты</b>	Краскопульт: Подача самотеком:	<b>Диаметр дюзы</b> 1.2-1.4 мм	<b>Воздушное давление</b> 1.7-2.2 bar
<b>Процесс</b>	Нанесите одинарный мокрый слой, сделайте выдержку не менее 20 минут перед нанесением грунтов-выравнивателей, базового покрытия и акриловой эмали.		
<b>Условия хранения материала</b>	Срок годности продукта определяется при хранении продукта в нераспечатанном виде при температуре 20 ° С. Избегайте экстремальных колебаний температуры.		
<b>Срок годности</b>	2 года при 20°C		
<b>VOC</b>	2004/42/IIb(e)(840)780 В соответствии с Европейскими нормами VOC, предельное содержание летучих органических соединений для данного класса продуктов (категория изделия: IIb.d) в готовой к нанесению смеси составляет 840 г/литр. Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 780 г/литр.		

# Техническая Документация

## Wanda 610 1K Plastic Primer

### —W2.01.02 RUS



#### ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документации (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

#### Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

[www.Wandarefinish.com](http://www.Wandarefinish.com)

#### ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

[technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com](mailto:technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com)

[www.wandarefinish.com/ru](http://www.wandarefinish.com/ru)