



АКФИКС АС590

АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ

1 - ОПИСАНИЕ

Akfix AC590 - это армированный волокном герметик для воздуховодов на водной основе.

2 - СВОЙСТВА

- Превосходная применимость,
- Очень низкое содержание ЛОС,
- Постоянная гибкость,
- Не капает, не провисает,
- Низкая усадка,
- Для внутреннего и наружного использования.

3 – ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для герметизации металлических соединений для предотвращения утечек воздуха в системах кондиционирования, охлаждения, вентиляции и распределения воздуха.

4 – ИНСТРУКЦИЯ

- Швы должны быть очищены от пыли, масляных пятен и ржавчины
- Для непористых поверхностей праймер не требуется.
- Для пористых материалов, таких как бетон, камень, цемент, гипс и шпаклевка необходим праймер (смесь одной части акрилового герметика и 4-5 частей воды)
- Минимальная/максимальная ширина швов должна быть 5мм/25мм.
- Рекомендуемая отношение глубина/ширина швов 1/2
- Температура применения от +5 °C до +35 °C
- Сразу после применения нужно разгладить герметик мокрым пальцем или мокрым шпателем
- Излишки герметика можно удалить мокрой тряпкой
- Герметичный шов должен оставаться сухим, по крайней мере, в течение двух часов
- Высохший герметик можно удалить механически

Расход (примерный)

Ширина шва	5 мм	10 мм	15 мм	20 мм	25 мм
Глубина шва	5 мм	5 мм	8 мм	10 мм	12 мм
Выход /310 мл	20 м	6 м	2,5 м	1,5 м	1 м

5 – СТАНДАРТ

Соответствует или превышает требования следующих спецификаций:

- The French VOC requirements for class A+
- CE marked for EN 15651 for façade.
- The requirements of VOC content specifications in LEED credit EQc4.1
- “Low-emitting products” of SCAQMD rule 1168.

6 – ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не применять для герметизации швов, подверженных постоянному воздействию воды
- Не следует применять в случае риска дождя или мороза

7 – ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности 18 месяцев при хранении в закрытой оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C

8 - ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Основа	: Акриловая дисперсия	
Консистенция	: Твердая паста	
pH	: 7,5 - 9	
Плотность	: 1,4 ± 0,03 г/см ³	(ASTM D 792)
Время образования корки	: 15-60 мин (23°C и о.в. 50%)	(ASTM C 679)
Скорость отверждения	: 2 мм/день (23°C и о.в. 50%)	
Твердость А по Шору	: 40 – 70	(ISO 868)
Устойчивость к температурам	: от -10°C до +80°C	
Температура применения	: от +5°C до +40°C	

Продукт	Объём	Количество внутри в коробке
Белый/Серый	310 мл/картридж	12

9 - ПРИМЕЧАНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших нынешних знаниях, исследованиях и опыте, и мы не можем нести ответственность за любые ошибки, неточности, упущения или недостатки, являющиеся результатом технологических изменений или исследований между датой выпуска этого документа и датой приобретения продукта. Перед использованием продукта пользователь должен провести все необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого применения. Более того, все пользователи должны связаться с продавцом или изготовителем продукта для получения дополнительной технической информации относительно его использования, если они считают, что информация, находящаяся в их распоряжении, нуждается в разъяснении любым способом, будь то для



обычного использования или для конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия распространяется на действующие законодательные и нормативные акты, действующие профессиональные стандарты и в соответствии с положениями, изложенными в наших общих условиях продажи. Информация, приведенная в настоящем техническом описании, дана в качестве указания и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или существующему клиенту