

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (TDS)**AKFIX HM208****1 – ОПИСАНИЕ**

Akfix HM280 - полупрозрачный высоковязкий, затвердевающий по мере остывания ХОТМЕЛТ клей для клеящих пистолетов.

2 – СВОЙСТВА

- Применяется при склеивании металла, кожи, керамики, камня, различных видов пластмасс, твердого и мягкого дерева, бумаги, картона, ткани и др.
- Незаменим при необходимости быстрого склеивания
- Безопасен для окружающей среды
- Можно заполнять зазоры
- Не липкий
- Практически без запаха
- Прост в применении

3 - ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мелкий ремонт, ремесленные работы, хобби, ремонт электроники и т.д.

4 - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Вставьте стержень термоклея в клеевой пистолет.
Несколько раз нажмите курок, пока клей не пройдет во впускную трубку. Разогрейте клей в пистолете в течение 5-7 минут.
Выдавите клей на одну из склеиваемых поверхностей и сразу же прижмите их друг к другу. Отключите пистолет от сети после окончания работ. Ни в коем случае не вытаскивайте клей из пистолета резким движением.

5- УПАКОВКА

Артикул	Объем	Расфасовка
HM 208	1 кг	16
HM 208 Прозрачный	300 гр	60
HM 208 Черный	300 гр	60
HM 208 Толстый	1000 гр	25
HM 208 Тонкий	1000 гр	16

6- ХРАНЕНИЕ

24 месяцев в закрытой упаковке если хранить в сухих и прохладных условиях.

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (TDS)**7 – БЕЗОПАСНОСТЬ**

- Не подходит для прямого использования с мягким ПВХ, ПЕ и ПС.
- Никогда не тяните свечи сзади пистолета.
- Пистолет горячий, не трогайте за другие части пистолета кроме курка и ручки.
- Держите не использованный клей в закрытом картоне и держите далеко от пыльной площади.

8 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	: Синтетическая смола	
Внешний вид	: Полупрозрачный	
Температура вымягчивания	: 86 °C ± 3	(ASTM E28)
Удельный вес	: 0.98 g/cm ³	(ASTM D792)
Температура применения	: +180 °C до +200 °C	
Вязкость	: 2250 cPs при 121°C	(ASTM D3236)
Водостойкость	: Отличная	(D4-DIN EN204)
Держать открытым	: 45-50 секунд	