Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No: 22 Hadımköy - İstanbul/TÜRKİYE Tel: 0212 771 13 71 Fax: 0212 771 38 88 www.akfix.com - info@akfix.com

AKFIX PA370
ЭКСПРЕСС ПУ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА ВОДОСТОЙКИЙ D4

1 – ОПИСАНИЕ

Akfix PA370 - однокомпонентный водостойкий клей на полиуретановой основе для древесины, высыхающий под воздействием влажности воздуха.

2 – СВОЙСТВА

• Быстро сохнет
• Прозрачный
• Высокая прочность склеивания
• Соответствует классу D4 согласно классификации DIN EN 204
• Прост в применении
• Устойчив к действию химикатов
• Устойчив к температурным перепадам
• Обладает слабым запахом
• Может применяться на влажных поверхностях

3 - ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Приклеивание деревянных элементов к различным пористым и непористым материалам (дерево, металл, бетон, полистериновая пена и пластики);
• Производство и ремонт катеров, яхт, лодок;
• Производство мебели

4 - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Не применять при температуре ниже +5 °C. Склеиваемые поверхности должны быть тщательно очищены и обезжирены. Для обеспечения лучшего склеивания одна часть или обе могут быть смочены в воде. Нанесите клей тонкой кисточкой на одну или обе склеиваемые части, выдержите 5 минуты и прижмите их друг к другу на 15-20 минут. Незасохший клей можно очистить ацетоном.

5- УПАКОВКА

Артикул	Объем	Расфасовка
PA370	560 гр	12

Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No: 22 Hadımköy - İstanbul/TÜRKİYE Tel: 0212 771 13 71 Fax: 0212 771 38 88 www.akfix.com - info@akfix.com

6- ХРАНЕНИЕ

9 месяцев в закрытой упаковке если хранить в сухих и прохладных условиях.

7 – ОГРАНИЧЕНИЯ

- Застывание происходит при помощи атмосферной влажности, из за этого срок хранения уменьшается при открытии балона. Балон должен храниться накрепко закрытым.
- Хранение выше +35 оС и ниже 10 оС может уменьшить срок хранения.
- Врямя прижимания зависит от внешних условий (температура, влажность и т.д.) и от ровности повехности для закрепления.

8 – БЕЗОПАСНОСТЬ

Дифенилметан -4,4' диизоционат. Вдыхание паров вредно для здоровья. Раздражает слизистую глаз, дыхательную систему и кожу. Не вдыхать брызги и пары. Работать в соответствующей защитной одежде и перчатках. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Держать в недоступном для детей месте.

9 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	: Полиуретановый предполимер
Тип застывания	: Физическое высыхание
Цвет	: Прозрачный
Механизм отверждения	: Влажностная полимеризация
Плотность	: 1.10 ± 0.01 гр/ мл (ASTM D1875)
Время подвержения	: 4 мин (20 °C) (ASTM D1084)
Вязкость	: 4000-5000 cps при 20°C (Spindle No 4, 12 rpm)
Термостойкость	: -30 °C to +100 °C
Время покрытия пленкой	: 10 ± 5 мин (23 °C and 50% влажность)
Потребление	: 150 мл/м2
Время прижимания	: Минимум 15 мин
Водостойкость	: Нет (D4-DIN EN204)

***Время прессования зависит от условий окружающей среды (температура, влажность и т.д.) и пористости склеиваемых поверхностей.**