



AKFIX 303 SMART SYSTEM СУПЕРКЛЕЙ

1 – ОПИСАНИЕ

Akfix 303 - быстросохнущий клей низкой вязкости на основе цианакрилата. Незаменим там, где требуется очень быстрое высыхание или точечное применение.

2 – СВОЙСТВА

- Моментально застывает
- Образует очень прочное соединение уже через несколько секунд после применения

3 - ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для склеивания стекла, резины, металла, керамики и различных видов пластмасс.

4 - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Склеиваемые поверхности должны быть гладкими и тщательно подогнанными друг к другу. Нанести каплю клея на одну из поверхностей. Соединить материалы и крепко прижать на 1 минуту. Применять при температуре от +5°C до +30°C.

5- УПАКОВКА

Артикул	Объем	Расфасовка
303	3 г	288
303	3 x 12 г	288

6- ХРАНЕНИЕ

Хранения 12 месяцев при условии в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 до +25°C.

7- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Цианакрилаты должны храниться в оригинальной герметичной упаковке.
- Не нагревать
- Цианакрилаты могут моментально приклеиться к коже
- Может вызывать серьезное раздражение глаз
- Может загустеть в тубике при неплотном закрывании!



8- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

С целью достижения наибольшего эффекта поверхности надлежит очистить и обезжирить. Данный продукт лучше использовать при зазорах 0,05 мм. Избыток клея можно растворить очистителями Akfix. Этот продукт не рекомендуется для использования в среде чистого кислорода и обогащенных кислородом системах, а также в качестве герметика для хлора и других сильных окислителей.

Информацию по безопасному обращению с этим продуктом можно получить в таблице данных по безопасности материала (SDS).

9- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	: Этил-Цианакрилат	
Внешний вид	: Жидкий гель	
Время покрытия пленкой	: 10 ± 5 минут	
Цвет	: Бесцветный	
Плотность	: 1.05 ± 0.01 г/см ³	(ASTM D1875)
Температура вспышки	: >81°C	
Вязкость	: : 125-75 сП в 25°C	(ASTM D1084)