



FAST CURE PU WINDSHIELD ADHESIVE **ПУ КЛЕЙ ДЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА**

1 – ОПИСАНИЕ

Представляет собой однокомпонентный высокомодульный герметик на основе полиуретана, который отверждается при воздействии атмосферной влаги с образованием эластомерной мастики. Обладает превосходной водостойкостью, высокой прочностью склеивания, маслостойкостью, стойкостью к старению, соленым туманом и выдерживает длительную вибрацию. Обладает отличной адгезией к стеклу и металлу, наиболее подходит для склеивания лобового стекла в автомобильной промышленности.

2 – СВОЙСТВА

- Однокомпонентный
- Хорошие не провисающие свойства
- Не вызывает коррозии на подложках
- Быстрое отверждение - быстрое развитие силы
- Высокая механическая производительность
- Высокий модуль упругости и разрыв прочности
- Высокая начальная прочность сцепления на стеклянных и металлических поверхностях
- Можно красить

3 – ПРИМЕНЕНИЕ

- Используется для герметизации автомобильных ветровых стекол, окон и люков.
- Также подходит для герметизации в автомобильной, автофургонной, судостроительной и железнодорожной промышленности.
- Подходит для герметизации, герметизации швов, простого склеивания, а также для уменьшения вибрации и шумопоглощения
- При кузовном ремонте и кузовостроении.
- Для структурного остекления.

4 – ИНСТРУКЦИЯ

- Удалить поврежденное стекло. Перед применением убедитесь, что поверхности чистые, сухие и не содержат пыли и жира.
- Встряхните клей в течение не менее 30 секунд (после того, как вы услышите движение мяча) перед применением.
- Нанесите клей на внешний край стекла, где будет образована уретановая связь, и дайте ему высохнуть.
- Перед продолжением убедитесь, что грунтовка сухая без отлипа.
- Обрежьте наконечник сопла до желаемой формы и размера, чтобы обеспечить высоту борта, достаточную для обеспечения хорошего контакта с лобовым стеклом по всему периметру. Треугольная выемка обеспечит оптимальную форму и высоту борта.
- Рекомендуется наносить клей с помощью пневматического пистолета для герметика.
- Наносить непосредственно на стекло
- Расположите стекло, совместив клейкую ленту на стекле и кузове автомобиля. Прижмите стекло, чтобы обеспечить полный контакт с клеем

**5- Хранение и срок годности**

9 месяцев при правильном хранении в оригинальной упаковке при температуре от +5°C до 30°C, влажность 50%.

6- УПАКОВКА

Продукт	Объём	Количество в коробке
Чёрный	310 мл	12
Чёрный (колбаса)	600 мл	12

7- ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не применять ниже +5°C и выше 40°C.
- Не наносить на замерзшие или влажные поверхности.

8- ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ДО ВЫСЫХАНИЯ		
Основа	: Полиуретан	
Консистенция	: Тиксотропный	
Механизм отверждения	: Отверждение влагой	
Плотность	: 1,35 ± 0,05 г/мл	
Скорость отверждения	: прибл. 4 мм/24 ч	
Время образования корки (отлип)	: 30±10 мин. (23°C и о.в. 50%)	
Экструдированность, мл/мин	: ≥70	
провисание	: 0 мм	(EN ISO 7390)

ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ		
Твердость по Шору А	: 55-60	Через 7 дней
Возможность окрашивания	: Да*	
Удлинение при разрыве	: Мин. 400 %	(ASTM D412)
Прочность на растяжение	: Мин. 4,5 МПа	(ASTM D412)
Прочность на растяжение при сдвиге	: Мин. 2,5 МПа	
Степень снижения, мм	: 0	
Твердое содержание	: ≥94	

9- ПРИМЕЧАНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших нынешних знаниях, исследованиях и опыте, и мы не можем нести ответственность за любые ошибки, неточности, упущения или недостатки, являющиеся результатом технологических изменений или исследований между датой выпуска этого документа и датой приобретения продукта. Перед использованием продукта пользователь должен провести все необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого применения. Более того, все пользователи должны связаться с продавцом или изготовителем продукта для получения дополнительной технической информации относительно его использования, если они считают, что информация, находящаяся в их распоряжении, нуждается в разъяснении любым способом, будь то для обычного использования или для конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия распространяется на действующие законодательные и нормативные акты, действующие профессиональные стандарты и в соответствии с положениями, изложенными в наших общих условиях продажи. Информация, приведенная в настоящем техническом описании, дана в качестве указания и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или существующему клиенту