

Антисептик-консервант невымываемый NEOMID 430 ECO



внутри/
снаружи



защита от
насекомых



защита
от грибов
(плесени)



глубоко
проникает



паро- и газо-
проницаемость



возможно
покрытие
мебели



экономичная
упаковка

НАЗНАЧЕНИЕ

Консервирующий невымываемый антисептик для внутренних и наружных работ. Предназначен для усиленной защиты древесины различных пород в тяжелых (влажных) условиях эксплуатации, в том числе при длительном контакте с грунтом и влагой.

СВОЙСТВА:

- защищает древесину от поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми-древоточцами на срок до 35 лет;
- может использоваться в качестве защитной антисептической пропитки перед окрашиванием;
- химически связывается с древесиной, что усиливает консервирующие свойства состава;
- не требует обязательной окраски лакокрасочными материалами;
- экологически безопасен;
- не содержит запрещенных в странах ЕС и РФ химических веществ, мышьяк, хром и производные фенола.

ВНИМАНИЕ! Придает древесине зеленоватый цвет, который со временем может измениться до серого или бурого. Фиксация средства в древесине происходит в течение 15 дней, в этот период древесину можно использовать для строительных работ, но рекомендуется защитить от попадания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки причалов, террас, беседок, фундаментов, черных полов, каркасов стен, балок, перекладин, стропил и других деревянных изделий и конструкций.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- работы с антисептиком проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C;
- антисептик несовместим с защитными составами на основе хрома;
- следует избегать контакта концентрата с медными сплавами;
- максимальная защита достигается путем глубинной пропитки.

СОСТАВ

Вода, синергическая смесь комплексных соединений меди и функциональные добавки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	внутри/снаружи
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик, краскопульт
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	1:9, вода
t НАНЕСЕНИЯ	t > +5°C
ОБЩИЙ РАСХОД	для строганой древесины – 150-250 г/м², для пиленой древесины – 250-400 г/м²
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	2-3
ВРЕМЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СУШКИ	20-30 мин
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	не менее 48 ч
ЦВЕТ	фиштакховый
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	вода
t ХРАНЕНИЯ	+5 °C < t < +40 °C в прохладном месте, 5 циклов замораживания-размораживания
СРОК ГОДНОСТИ	18 месяцев 5 суток – готовый раствор
СРОК ЗАЩИТЫ	до 35 лет

СГР № RU.77.01.34.008.E.001596.06.18 от 27.06.2018

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	576	96	24
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	48	24	
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12	4	
ЕМКОСТЬ	1 кг	5 кг	30 кг