



Лист Технической Информации (ЛТИ) Bondloc® B243 фиксатор резьбовых соединений

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BondLoc® B243 – однокомпонентный анаэробный фиксатор резьбовых соединений средней прочности, предназначенный для легкой разборки с использованием ручного инструмента, допустимо использование продукта на замасленных, металлических поверхностях, содержание небольшого количества специальных консервационных смазок и различного типа смазывающих-охлаждающих жидкостей (СОЖ)

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

BondLoc® B243 предназначен для непосредственного нанесения на детали, где существует легкая маслянистая пленка или где существует проблема загрязнения окружающих деталей.

СВОЙСТВА

Используйте в качестве обычного резьбового герметика средней прочности на очищенных деталях с прочностью до 12 Н. м или в качестве удобного универсального резьбового герметика на маслянистых деталях с типовой прочностью 8-10 Н.м в зависимости от типа масла и пленки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Там, где это возможно, удалите толстые отложения смазки или грязи.
- Нанесите клей на резьбу и выполните сборку деталей.
- Детали следует оставить на 15 минут, чтобы достичь прочности обработки, рабочая прочность 1 час
- Можно использовать активаторы В7471 (стандартные) или В7649 (быстрые), однако при использовании ускорителей реакции может произойти потеря прочности на 30%.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в прохладном месте, в недоступном для прямого солнечного света. Срок годности 24 месяца при температуре окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа химического состава	Эфир диметилакрилата
Внешний вид незаполимеризованного материала	Жидкость синего цвета
Скорость отверждения	<15 минут при температуре 20°C
Вязкость по Брукфильду Sp3 @20 об / мин при 25°C	1300 - 3000 сП
Максимальный шаг резьбы	M80
Точка вспышки	>85°C
Срок годности	24 месяца при температуре 20°C
Удельный вес	1,04
Диапазон температур	От -55°C до +180°C

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полное время отверждения	24 часа
Диапазон прочности - Отрыв Преобладающий	25 Н.м 5 Н.м

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящий технический паспорт не замещает паспорт безопасности. Перед использованием данного продукта убедитесь, что вы прочитали и полностью поняли инфомацию об этом продукте.

ФОРМАТ УПАКОВКИ

Бутылки: 10мл, 25мл, 50мл, 250мл

Блистерная упаковка: 10мл, 25мл, 50мл

Bondloc UK Ltd.
Units 1 & 2
Bewdley Business Park
Bewdley, Worcestershire
DY12 2TZ, UK

+44 (0) 1299 269 269
sales@bondloc.co.uk

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Этот продукт и вспомогательные материалы, обычно сочетающиеся с ним, способны вызывать неблагоприятные последствия для здоровья, начиная от незначительного раздражения кожи и заканчивая серьезными системными эффектами. Ни один из этих материалов не должен использоваться, храниться или транспортироваться до тех пор, пока все лица, которые будут работать с этим продуктом, не ознакомятся с мерами предосторожности и рекомендациями по обращению с ним, изложенными в паспортах безопасности для этого и всех других используемых продуктов. Гарантия: все продукты, приобретенные или поставленные компанией "Bondloc", подлежат под действие условий, изложенных в контракте. "Bondloc" гарантирует только то, что его продукт будет соответствовать тем техническим условиям, которые указаны в настоящем документе или в других публикациях. Вся прочая информация, предоставляемая Bondloc, считается точной, но предоставляется при явном условии, что клиент должен сделать свою собственную оценку для определения пригодности продукта для конкретного назначения. Компания "Bondloc" не дает никаких других гарантий, явных или подразумеваемых, в том числе в отношении информации, данных, на которых она основана, или результатов, полученных в результате ее использования; или что любой продукт будет обладать товарным видом и будет пригодным для какого-либо конкретного назначения; или что использование другой информации или продукта не будет нарушать какой-либо патент.

