

ЭМАЛЬ ПФ-115 ЯРКО



ЦВЕТА: белая глянцевая, белая матовая, светло-серая, серая, бежевая, желтая, салатная, бирюзовая, голубая, синяя, светло-зеленая, зеленая, красная, вишневая, коричневая, черная.

Краткая аннотация

Фасовка - Банка металлическая – 0,8 кг, (литография) - Банка металлическая – 1,9 кг, (литография) - Банка металлическая – 2,6 кг, (литография) - Ведро железное – 23,0 кг	Нормативная документация: ТУ 2312-5-49404743-2006
Назначение Эмаль ПФ-115 ЯРКО предназначена для окрашивания деревянных и загрунтованных металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях (наружные стены и фасадные элементы, оконные рамы, ограды, скамьи) и внутри помещений (двери, подоконники, стены). Двухслойное покрытие эмали сохраняет защитные свойства не менее 3-х лет, не растрескивается, не теряет блеска под воздействием атмосферных факторов. Легко наносится на поверхность, образуя ровное покрытие. Представлена яркими насыщенными цветами. Покрытие эмали устойчиво к воздействию воды, моющих средств. Покрытие выдерживает перепады температуры от -50°C до +60°C.	Пригодные подложки: дерево, металл, бетон
Применение Окрашиваемую поверхность очистить от грязи, ржавчины, пыли, обезжирить и просушить. Отслаивающееся старое покрытие удалить. Неокрашенные поверхности рекомендуется	Расход: эмали на однослойное покрытие – в зависимости от цвета, подготовки поверхности и

обработать грунтовкой ГФ-021 «ЯРКО». Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя. При необходимости разбавить эмаль уайт-спиритом до консистенции, удобной для нанесения. При окрашивании больших площадей цветными эмалями рекомендуется использовать материал из одной производственной партии.	метода нанесения – 1 кг до 10 м².
Разрешительная документация: 1. Свидетельство о государственной регистрации. 2. Декларация о соответствии 3. Декларация в области пожарной безопасности	
Гарантии производителя: Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления.	

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Цвет покрытия	В соответствии с принятыми и утвержденными контрольными образцами цвета
Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, глянцевую или полуглянцевую однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. Допускается незначительная шагрень
Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру, %	не менее 37
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5)°С, с:	120-200
Укрывистость высушенной пленки, г/м ²	120-300 (в зависимости от цвета)
Массовая доля нелетучих веществ, %	50-80
Степень перетира, не более	40
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	2
Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее	30-40
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относит. единицы, не менее	0,15
Адгезия пленки, баллы, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее	2

Дополнительная информация

Меры предосторожности Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Хранить в местах, недоступных для детей. Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. После окончания работ проветрить помещение в течение 24 часов. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Беречь от огня!	
Транспортировка и хранение транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от детей.	Состав: алкидный лак, пигменты, целевые добавки, растворители, сиккатив.
Производитель АО «Русские краски» по заказу под контролем качества АО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81 e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru	