



Инструкция по нанесению пробковой штукатурки ISOCORK

Информация о штукатурке

Фасовка материала: Материал поставляется в гофрокоробах и пластиковых ведрах.

Цветовая гамма: Поставляется в базе «универсал» и «белая». Возможна самостоятельная колеровка колерами для водно-акриловых систем.

Расход материала: 1 кг/м² (зависит от ровности основания)

Температурный режим нанесения: +10 до +50

Толщина рекомендуемого слоя: 2-3 мм

Инструмент, необходимый для нанесения

Подготовим необходимый инструмент для декоративной штукатурки:

- Ведро строительное
- Кельма для декоративной штукатурки
- Шпатели (узкий и широкие)
- Гладилка
- Малярный скотч и укрывочная пленка
- Миксер или дрель с насадкой «венчик»
- Декоративные кисти, валики, щетки для структурирования
- СИЗ (перчатки, спец.одежда)

В основном работы по нанесению выполняются при помощи широкого шпателя и пластиковой кельмы как и при традиционном нанесении штукатурок.

Подготовка поверхности

Внимание: Перед выполнением любых работ связанных с нанесением пробковой штукатурки подготовьте прилегающее пространство. Защите и укройте окружающие предметы и пространство от пыли и случайных разбрызгивания и попадания красителей и штукатурки.

1. Любая поверхность, подлежащая обработке, должна быть прочной, сухой и чистой. Для этого необходимо удалить остатки старого покрытия, будь то краска, обои или же старая шпатлевка.
2. Все поверхности, подлежащие оштукатуриванию, до начала работ необходимо выровнять, так как наличие впадин и выступов, бугров и наплывов, а также отклонений поверхностей от вертикали или горизонтали ведет к увеличению расхода материала и слабой адгезии.
3. Подготовка к оштукатуриванию кирпичных, каменных, бетонных и других поверхностей преследует цель очистки от пыли, грязи, жировых и битумных пятен с обязательным нанесением грунтовки глубокого проникновения.

4. На гладких поверхностях необходимо придание нужной шероховатости, способствующей лучшему сцеплению штукатурного состава с основанием. Для этого рекомендуем использовать грунтовку глубокого проникновения с кварцевым наполнителем.

Важная информация

- При отделке кирпичной поверхности, пробковая штукатурка ISOCORK может быть использована как при черновом варианте отделки, так и при финишном (декоративном).
- Нанесение пробковой штукатурки на металлическую поверхность - НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!!! Для нанесения лучше использовать напыляемое пробковое покрытие TM ISOCORK.
- При отделке ОСБ плит и SIP панелей, в первую очередь советуем вам обратить внимание на качество самой панели. Необходимо удостовериться, что панель не подвергалась воздействию атмосферных осадков и хранилась с соблюдением всех технических норм. Поверхность должна быть прочной, сухой, без сколов, отслоений щепы и трещин. Если же на поверхности плиты все-таки имеется отслоившаяся щепка, то необходимо зачистить поверхность используя шлифовальную машину.
- При отделке теплоизоляционных материалов, в первую очередь, стоит обратить внимание на то, как утеплитель закреплен к основанию. Если это мастика или клей – это безусловно упрощает задачу, поскольку потребуется лишь заделать швы клеем (подходящей к этому теплоизоляционному материалу). Если же теплоизоляционный материал крепится на крепления, так называемые “гриб”, то в этом случае необходимо будет шпатлевание (затирка) данных креплений. Обращаем особое внимание на то, что нанесение материала на основания из мягких утеплителей типа пенополистирола или минеральной ваты необходимо наносить с армированием по всей поверхности стеклотканевой сеткой с ячейкой 5 x 5мм

Нанесению пробковой штукатурки ISOCORK

1. Переместите штукатурку в удобную для вас тару и перемешайте до получения однородной массы. Рекомендуем использовать дрель миксер для перемешивания штукатурных смесей с лопастным венчиком.
2. Произведите колеровку пробковой штукатурки (согласно рекомендаций)

Внимание: После колеровки возможно порционное добавление воды в материал. Делается это в каждом случае индивидуально, “под руку” мастера. Избыточное количество воды может привести к изменению качества и материала и его порчи.

3. После подготовки (перемешивания и колеровки) штукатурки приступаем к нанесению. Нанесение штукатурки производится с помощью широкого шпателя или кельмы для декоративной штукатурки выполняя линейные движения снизу в верх под углом к основанию около 60°.

Рекомендуем: во время нанесения одного ряда захватывать всю высоту или ширину стены, тогда пробка будет нанесена равномерно и аккуратно.

4. После нанесения штукатурки на всю плоскость стены от угла до угла переходим к заглаживанию поверхности и подготовки к дальнейшему структурированию. Заглаживание производят пластиковой или металлической кельмой (гладилкой). Заглаживание производят широкими движениями с прижимом инструмента к штукатурке для формирования ровной и гладкой поверхности и удаления излишков воздуха из покрытия.

Внимание: в случае большой плоскости стены, рекомендуем стену разделить на участки и производить работы последовательно переходя от участка к участку. Помните, что готовая за колерованная штукатурка должна быть рассчитана на весь объем от угла до угла.

5. Для быстрого подсыхания штукатурки необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения с положительной температурой.

Структурирование пробковой штукатурки ISOCORK

Поверхность пробковой штукатурки ISOCORK можно структурировать, т.е. придать ей различный рисунок или фактуру. Для этого, совсем не надо быть профессионалом. В этом легко помогут различные декоративные валики и просто подручные инструменты.



После нанесения и заглаживания штукатурки, необходимо еще не затвердевшую поверхность прокатать рельефным валиком или придать какую-либо структуру формовочным инструментом, например, мастерком, теркой, кельмой или жесткой кистью.



Помните: пробковая штукатурка легко поддается структурированию, благодаря большому времени открытой выдержки (сохнет медленно). Полет вашей фантазии ничем не ограничен, вы можете попробовать разные фактуры и рисунки и если вам что то не нравится вы просто заглаживаете поверхность гладилкой и вновь приступаете к структурированию.



Для заметок и примечаний