

Краска фасадная силиконизированная

Brite Professional FULL CONTROL



- Гарантирует защиту в течение 10 лет
- Добавка силикона повышает защиту от атмосферной влаги, придавая поверхности повышенные водо- и грязеотталкивающие свойства.
- Обладает хорошей укрывистостью в мокром и сухом слое
- Безопасна для окружающей среды.
- Без запаха

Краткая аннотация

Фасовка

- Ведро ПЭТ – 2,7 л
- Ведро ПЭТ - 9 л

Время высыхания однослойного покрытия при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха 65%: 1-2 часа.

Время высыхания и расход отколерованной краски могут незначительно отличаться в зависимости от цвета.

Назначение

Профессиональная акриловая краска Brite Professional FULL CONTROL фасадная силиконизированная предназначена для ответственных работ по окраске кирпичных, бетонных, оштукатуренных фасадов и цоколей зданий категории А, Б, В для защиты от атмосферных воздействий и придания зданию эстетичного внешнего вида. Может применяться для внутренних работ для помещений с высокой влажностью. Образует долговечное «дышащее» покрытие, обладающее устойчивостью к атмосферным воздействиям (осадки, солнечное излучение, перепады температур), в том числе в условиях северных широт. Особенно удобна при нанесении на вертикальные поверхности, не брызгает с малярного инструмента, легко и ровно наносится, имеет хороший розлив. Рекомендуется наносить в 2 слоя.

Расход краски на однослойное покрытие: 1 л - до 11 м^2 в зависимости от типа и подготовки поверхности.

Применение Новые поверхности очистить от грязи и пыли, ранее окрашенные – от непрочного держащегося старого покрытия. От мела и известковой краски поверхность очистить полностью. Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Пылящие и мелящие поверхности предварительно обработать грунтом-концентратом BRITE Professional под материалы FULL CONTROL. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью, краскораспылителем при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности выше 5°C. Рекомендуется наносить в 2 слоя. Выдержка перед нанесением второго слоя - не менее 4 часов.	- Покрытие соответствует 1-му классу паропроницаемости по DIN 52615 и 3-му классу влагопоглощения по DIN 52617 - Гарантирует защиту поверхности в течение 10 лет -Добавка силикона повышает защиту от атмосферной влаги, придавая поверхности повышенные водо- и грязеотталкивающие свойства. - Обладает хорошей укрывистостью в мокром и сухом слое - Краска прошла тщательное тестирование и ее лидерство в своем классе подтверждено знаком Ti-Pure™ Quality. -Безопасна для окружающей среды. -Без запаха
Колеровка База А (см. маркировку) применяется без колеровки как готовая супербелая краска, а так же может колероваться вручную в пастельные тона колеровочными пастами, совместимыми с водно-дисперсионными красками. Базы А и С колеруется на специализированном оборудовании по каталогам: MONICOLOR NOVA, SPIRIT, RAL Classic, RAL Design. База С (см. маркировку) является основой (полуфабрикатом) для получения ярких и насыщенных тонов, <i>в неколерованном виде не применяется!</i>	Технические условия: ТУ 2316-001-76044141-2006
Разрешительная документация: 1. Свидетельство государственной регистрации	Пригодные подложки Кирпич, бетон, оштукатуренные поверхности

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид пленки	После высыхания краски должна образовываться пленка с ровной и однородной поверхностью
Цвет покрытия	Белый; должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами
Динамическая вязкость , mPa.s (100 rpm)	4500-7500
Массовая доля нелетучих веществ, %	А – 58-68
Степень перетира, мкм, не более	30
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	120
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°C, ч,	48
3% раствора NaCl	24
не менее	

Дополнительная информация

Меры предосторожности Хранить в местах, недоступных для детей. Окралочные работы проводить в проветриваемом помещении. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Краска пожаровзрывобезопасна	Гарантийный срок 36 месяцев с даты изготовления
Транспортировка и хранение в герметично закрытой таре при температуре от 0 ⁰ С до +40 ⁰ С. Если на упаковке имеется дополнительная этикетка «МОРОЗОСТОЙКАЯ», допускается транспортирование и хранение при температуре до -30 ⁰ С не более одного месяца или до пяти циклов замораживания - оттаивания. После оттаивания при комнатной температуре краска сохраняет первоначальные свойства.	Состав: акриловая дисперсия, супербелый титановый пигмент Ti-Pure™, наполнитель, целевые добавки, вода.
Произведено по рецептуре и под контролем качества: АО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84	