



FAST CURE PU WINDSHIELD ADHESIVE **ВОДОСТОЙКИЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА БЫСТРОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ**

1 – ОПИСАНИЕ

Клей для лобового стекла - это однокомпонентный герметик на основе полиуретана с высоким модулем упругости, который отверждается при воздействии атмосферной влаги с образованием эластомерной мастики.

Клей для лобового стекла из полиуретана быстрого отверждения обладает превосходной водонепроницаемостью, высокой прочностью сцепления, маслостойкостью, устойчивостью к старению, устойчивостью к соленому туману и может выдерживать длительную вибрацию.

Клей для лобового стекла из полиуретана быстрого отверждения обеспечивает отличную адгезию к стеклу и металлу, он наиболее подходит для склеивания лобового стекла в автомобильной промышленности.

2 – СВОЙСТВА

- Однокомпонентный
- Хорошие свойства без провисания
- Не вызывает коррозию
- Быстрое отверждение – Быстрое упрочнение
- Высокая механическая производительность
- Высокий модуль упругости и прочность на растяжение
- Высокая начальная прочность сцепления на стеклянных и металлических поверхностях
- Окрашиваемый

3 – СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- Используется для герметизации автомобильных ветровых стекол, окон и люков.
- Также подходит для герметизации в автомобильной, караванной, судостроительной и железнодорожной промышленности.
- Подходит для герметизации, герметизации швов, простого склеивания, а также для снижения вибрации и шумоподавления
- При ремонте кузова при аварии и строительстве кузова автомобиля.

4 - ИНСТРУКЦИЯ

- Удалите поврежденное стекло. Перед нанесением убедитесь, что поверхности чистые, сухие и не содержат пыли и жира.
- Перед нанесением встряхните полиуретановую клейкую грунтовку для лобового стекла в течение не менее 30 секунд (после того, как услышите движение шарика).
- Нанесите клейкую грунтовку для лобового стекла на внешний край стекла, где будет выполнена уретановая связь, и дайте высохнуть.
- Перед продолжением убедитесь, что грунтовка высохла без липкости.



• Отрежьте наконечник сопла до нужной формы и размера, чтобы обеспечить высоту борта, достаточную для обеспечения хорошего контакта с лобовым стеклом по всему периметру. Выемка треугольной формы обеспечит оптимальную форму и высоту борта.

- Рекомендуется наносить клей с помощью пневматического пистолета-герметика.
- Нанесите непосредственно на стекло
- Расположите стекло, совместив клейкую ленту на стекле и кузове автомобиля. Прижмите стекло на месте, чтобы обеспечить полный контакт с полиуретановым клеем для лобового стекла

5- ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

9 месяцев при правильном хранении в оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до 30 °C, влажности 50 %.

6- УПАКОВКА

Продукт	Объем	Кол-во
Черный	310мл	12
Черный (колб)	600мл	12

7- ОГРАНИЧЕНИЕ

- Избегайте применения при температуре ниже 5 °C и выше 40 °C.
- Не наносите на замерзшие или влажные поверхности или через стоячую воду.

8- ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

До отверждения		
Основа	: Полиуретан	
Консистенция	: Тиксотропный	
Способ отверждения	: Отверждение влагой	
Плотность	: 1,35±0,05 гр/мл	
Скорость отверждения	: в пределах 4 мм/24 ч	
Свободное время	: 30±10 мин. (23°C и 50% R.H)	
Экструдированность, мл/мин.	: ≥70	
Просадка	: 0 мм	(EN ISO 7390)
После отверждения		
Твердость по шору А	: 45-60	После 7 дней
Окрашиваемость	: Да	
Удлинение при разрыве	: Мин. 400%	(ASTM D412)
Предел прочности	: Мин. 4.5 МПа	(ASTM D412)
Прочность на растяжение	: Мин. 2.5 МПа	
Степень падения, ММ	: 0	



TECHNICAL DATA SHEET



Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No: 22 Hadımköy - İstanbul/TÜRKİYE Tel: 0212 771 13 71 Fax: 0212 771 38 88

www.akfix.com - info@akfix.com

Твердые вещества : ≥ 94