



goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ GOODHIM EXPERT PRIMING

Назначение и область применения

Грунтовка для наружных и внутренних работ используется для отделки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей. После высыхания грунтовка образует прозрачную пленку и выравнивает впитывающую способность основания, что позволяет более равномерно наносить последующие перекрывающие слои (краски, лаки и др) и уменьшать их расход. Повышенная проникающая (от 1 до 5мм) и закрепляющая способность.

Предотвращает рост бактерий, грибков, плесени.

Легко наносится. Грунтовка глубокого проникновения – идеальный материал для разбавления водно-дисперсионных красок, например, при нанесении их (красок) краскораспылителем.

Основные свойства:

- Практически без запаха
- Нетоксична
- Пожаровзрывобезопасна
- Экологически безопасный материал

Условия нанесения:

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности - от +5°C до +35°C.
Относительная влажность воздуха - 65±5%.

Инструмент:

Кисть, валик, краскораспылитель.

Уход за инструментом:

Сразу после окончания работ с материалом инструмент промыть большим количеством воды.

Расход:

100-150 мл/м² (в зависимости от впитывающей способности основания)

Время высыхания:



goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

Время высыхания «от пыли» – 0,5 час. Полное высыхание – 1 ч.

Состав:

Латекс акриловый, функциональные добавки, антисептик, вода.

Упаковка:

1л, 5л, 10л.

Срок годности:

2 год со дня изготовления.

Хранение и транспортировка:

В невскрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Перед применением взболтать. Допускается 5-кратное замораживание общей продолжительностью не более 2 недель при температуре не ниже – 25°C.

Система нанесения:

Очистить окрашиваемую поверхность от отслаивающихся участков, пыли, грязи, жира и других веществ, ухудшающих адгезию (сцепление). Поверхность должна быть выдержанной и сухой. Нанести грунт кистью, валиком или краскораспылителем. В большинстве случаев достаточно одного грунтовочного слоя. Для сильно впитывающих поверхностей рекомендуется нанесение второго грунтовочного слоя.

После полного высыхания грунтованную поверхность можно перекрывать последующими отделочными материалами.

Меры предосторожности:

При попадании материала в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При попадании на кожу - снять ватным тампоном и промыть загрязненный участок обильным количеством воды.

Утилизация:



goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

Остатки материала и пустую тару утилизировать согласно местному законодательству.

Состав:

Латекс акриловый, функциональные добавки, антисептик, вода.

Произведено: по ТУ 2316-003-03856078-2016