

Активатор адгезии для самоклеящихся материалов HOLEX®

Компоненты

- HAS-78392 – Активатор адгезии для самоклеящихся материалов, 30 мл

Описание

Продукт используется для повышения адгезии клейких лент и прочих материалов к таким поверхностям как полиэтилен, полипропилен, ABS, окрашенные металлические и пластиковые поверхности.

Особенно эффективен при установке на двусторонний скотч молдингов, дефлекторов, накладок зеркал и прочих внешних элементов.

Внешний вид: прозрачная, бесцветная или слегка окрашенная жидкость.

Плотность: (при 20°C): 0,70 [г/см].

Содержание твердых веществ: ок. 5%

Подготовка поверхности

Поверхность, на которую наносится Активатор адгезии, должна быть чистой и сухой. Для очистки рекомендуем Horex® New Line Антисиликон (HAS-7173, HAS-7180).

Применение

Необходимое количество крайне мало, фактически требуется несколько микрон сырого продукта.

Перед использованием емкость необходимо встряхнуть. Нанесите тонкий однородный слой на приклеиваемую поверхность, используя минимальное количество, необходимое для равномерного покрытия поверхности. Дайте составу высохнуть, перед тем как произвести склейку.

Время высыхания пленки – не менее 1 минуты.

Время обработки – от 1 минуты до 8 часов, после истечения 8 часов нанести состав повторно.

Для пористых поверхностей может потребоваться повторное нанесение для достижения однородности покрытия поверхности и хорошей адгезии. В этом случае необходимо дать просохнуть первому слою и лишь затем наносить второй слой.

Активатор адгезии может наноситься тампоном или хлопчатобумажной (полиэфирно-целлюлозной) салфеткой. Не использовать для нанесения кисточку или шерстяной тампон. После высыхания протереть чистой сухой салфеткой.

Хранение

Продукт следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Примечание:

- 1. Продукт очень чувствителен к атмосферной влаге: Сразу закрывать флакон после применения!**
- 2. При частом открывании флакона продукт постепенно теряет свои улучшающие склеивание свойства.**
- 3. Открывать непосредственно перед использованием.**

Гарантийный срок хранения

В невскрытой оригинальной таре при температуре от +5°C до +30°C: максимум 12 месяцев.

Техника безопасности

Огнеопасно! Беречь от огня! Использовать СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания), избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении. Выполнять указания на этикетке.