

ООО «ЭЛКОН»

429950

Чувашская Республика
г. Новочебоксарск
ул. Коммунальная, д. 11

Наименование: **Эмаль термостойкая Elcon- Light (KO-8101)**

Цвет: **Белый**

Вес партии:

Брутто	Тара	Нетто	Партия №	Количество мест
		250	2007-358	10x25

Род упаковки: **Металлический барабан вместимостью 25 дм³**

Дата изготовления: Июль 2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателей	ТУ 2312-237-05763441-98 норма	Установлено анализом
1. Внешний вид покрытия эмали	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; допускается незначительная шагрень.	Соответствует
2. Массовая доля нелетучих веществ, %	40±5	45
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с, не менее	25	51
4. Время высыхания до степени 3 - при температуре (20±2)°С, ч, не более - при температуре (150±2)°С, мин, не более	2 30	2 30
5. Прочность покрытия при ударе по прибору У-1А, см, не менее	40	40
6. Адгезия покрытия, баллы, не более	1	1
7. Стойкость покрытия к воздействию температуры до (400±5)°С, ч, не менее	3	3
8. Стойкость покрытия к попеременному воздействию нагрева при температуре до (400±5)°С и воды дистиллированной, циклы, не менее	5	5
9. Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С, ч, не менее:		
- воды	48	48
- бензина	48	48
- индустриального масла	48	48

Пробоотборщик

Л.Ф. Ермолаева

Аналитик

Л.Ф. Ермолаева

закключение лаборатории:

Качество продукции соответствует требованиям ТУ 2312-237-05763441-98.

Начальник ОТК

Р.С. Миргазитова

Дата отгрузки: Июль 2020 г.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.32.015.E.014861.05.11 от 18.05.2011 г.
Выдано: Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.



ВНИМАНИЕ! Если Вы получили продукцию, которая полностью или по нескольким показателям не соответствует ТУ или ГОСТ на данную марку, или тара продукции не имеет логотипа Elcon, просим информировать отдел технического контроля ООО «ЭЛКОН» по телефонам: (8352) 75-37-27, 74-98-40, 73-04-88.