

Сравнение гелькоутов Силант ЭПИ-310 и 311

	<i>Силант ЭПИ-310</i>	<i>Силант ЭПИ-311</i>
Назначение	Эпоксидный гелькоут для придания прочности композитам, изготовления мастер-моделей	
Соотношение компонентов А:Б	5:1	10:1
Время жизни	20 мин	40 мин
Цвет, прозрачность	серый, полупрозрачный в тонком слое	бежевый, непрозрачный
Время полного отверждения при 20 °С	24 часа	24 часа
Относительная тиксотропность	Менее тиксотропный, более текучий	Более тиксотропный, самовыравнивающийся
Стойкость к средам	Вода (морская и пресная), ГСМ, большинство органических растворителей	