

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

**Veberton Aisberg НГ** (ш.1, 27м; 75м<sup>2</sup>)

Негорючая ветро-гидрозащитная мембрана

ТУ 23.99.12-001-85854614-2020

## Описание продукции

Негорючая влаго-ветрозащитная мембрана (стеклоткань с пропиткой) — надежный изоляционный материал для усиленной защиты утеплителя в системе навесных вентилируемых фасадов.

## Область применения

Мембрана обеспечивает гидроизоляцию и ветрозащиту утеплителя в составе навесной фасадной системы, повышая её теплоизоляционные характеристики.

| Показатель                                                               | Значение                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Площадь, м <sup>2</sup>                                                  | 75                             |
| Ширина, м, ±2%                                                           | 1,27                           |
| Толщина, мм                                                              | 0,16                           |
| Материал (тип исходного сырья)                                           | стеклоткань с пропиткой        |
| Цвет полотна                                                             | белый                          |
| Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup> ,<br>допустимое отклонение ±5% | 215                            |
| Разрывная нагрузка, Н/5 см, не менее:                                    |                                |
| - в продольном направлении                                               | 780                            |
| - в поперечном направлении                                               | 780                            |
| Удлинение при разрыве, %:                                                |                                |
| - по длине                                                               | 2                              |
| - по ширине                                                              | 30                             |
| Водоупорность, мм.вод.ст, не менее                                       | 250                            |
| Паропроницаемость, г/м <sup>2</sup> /сут. не менее                       | 600                            |
| Температурный режим, °С                                                  | - 60...+450 (пиковая до 600°С) |
| Группа горючести                                                         | НГ                             |
| Класс пожарной опасности                                                 | КМ0                            |