

РОССИЯ

ООО «ВЛАДИМИРСКИЙ КСМ»

600015 г. Владимир, ул. Чайковского д.7

Телефон/факс: 8(499)3407636

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

ГРУНТОВКА БЕТОНОКОНТАКТ

«МОНОМАХ»

ТУ 1333-005-70954592-08

Партия № 01207

изготовлена «30» сентября 2022 г.

Масса нетто партии 1000 кг.

Количество мест 50

Продукт упакован ведра по 20 л

Грунтовка применяется при выполнении строительных работ

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТУ	Установлено анализом
1.	Внешний вид	красноватая густая жидкость	Соотв.
2.	Массовая доля не летучих веществ, %	45-50	48
3.	Значение показателя активности водородных ионов, усл. ед. рН	8,5-8,8	8,6
4.	Время высыхания до степени 3, не более	140 мин	132
5.	Эластичность пленки при изгибе, мм	Не более 6	5,8
6.	Степень стекания, см	Не менее 1,2	1,23

Качество продукта соответствует ТУ 1333-005-70954592-08

Продукт не входит в «Номенклатуру продукции обязательной сертификации»

Грунтовку бетоноконтакт «МОНОМАХ» хранят в герметичной таре, защищенной от солнечных лучей, вдали от открытого огня, при температуре не ниже +2°C.

Грунтовка бетоноконтакт «МОНОМАХ» к опасным грузам не относится. Грунтовку бетоноконтакт, разлитую в ведра, транспортируют в крытых железнодорожных вагонах (вид отправки повагонный) или автомобильным видом транспорта в соответствии с «Правилами перевозки грузов», действующими на данном виде транспорта, при температуре не ниже +2°C.

Внимание: При замерзании и под действием электролитов грунтовка бетоноконтакт «Мономах» необратимо коагулирует и к дальнейшему использованию непригодна.

При работе с грунтовкой бетоноконтактом следует использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты: х/б костюм, ботинки, резиновые перчатки, очки. Помещения должны быть оборудованы обще-обменной, приточно-вытяжной и местной вентиляциями. Разливы засыпают песком, а место пролива промывают водой.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества грунтовки бетоноконтакт марки «Мономах» требованиям настоящих технических условий, при соблюдении потребителем правил транспортирования (при отгрузке самовывозом) и хранения, предусмотренных ТУ 1333-005-70954592-08

Срок годности — 12 месяцев со дня изготовления.

Начальник производства  Бабыкин А.А.

Начальник ОТК  Лукьянов В.В.