



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Быстро твердеющий и высокопроизводительный полиуретановый клей-пена в аэрозольном баллоне для использования внутри здания и снаружи. Подходит для всех видов строительных и отделочных материалов.

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:** Однокомпонентная полиуретановая профессиональная композиция клей-пены, имеющая минимальное расширение, позволяющее заполнить неровности и пустоты, не изменяя профиля наклеиваемых отделочных изделий для работы при температуре баллона не ниже 16°C. Пена обладает высокой адгезией к существующим строительным материалам, идеально подходит для крепления гипсокартонных, волокно-цементных, стеклопластиковых, полистирольных, пенофенольных, меламино-фурановых. Клеит на бетон, кирпич, дерево, металл, полимерные искусственные материалы и т.д., подходит для крепления ячеистых и неоднородных материалов, таких как пенобетон. Затвердевает под действием влаги из воздуха. Полное отверждение через 24 часа. Клей-пена безвредна для озонового слоя атмосферы.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Подходит для всех видов строительных и отделочных материалов.

## ПРЕИМУЩЕСТВО

- Характеризуется низким расширением, не деформирует склеиваемые элементы
- Имеет высокую адгезию к большинству строительных материалов, за исключением полиэтилена, полипропилена и тефлона

**АТИКУЛ K93W14** • Рекомендуется для крепления теплоизоляционных плит из пенополистирола (EPS и XPS), пенополиуретана (PUR и PIR), минеральной ваты на бетонные, кирпичные, каменные, металлические, оштукатуренные, битумные и деревянные поверхности в различных системах наружной и внутренней теплоизоляции, при теплоизоляции кровель, а также уплотнения стыков между плитами при этих работах

• Существенно ускоряет отделочные работы, экономичен и прост в использовании. Аэрозольная форма выпуска обеспечивает комфорт и чистоту при работе

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Показатель                                              | Норма                                    | Стандарт                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Цвет                                                    | Голубой                                  |                               |
| Температура применения                                  | от -10°C до +35°C                        | ТУ 20.52.10-004-05025016-2019 |
| Температура баллона                                     | от +16°C до +25°C                        | ТУ 20.52.10-004-05025016-2019 |
| Прочность сцепления, кН/м <sup>2</sup> (МПа) не менее:  |                                          |                               |
| пенополистерол                                          | 250 (0,25)                               |                               |
| гипсоволокно                                            | 350 (0,35)                               |                               |
| бетон                                                   | 550 (0,55)                               |                               |
| Влагопоглощение по объему при поверхностном воздействии |                                          |                               |
| влаги за 24 ч, не более, %                              | 5                                        |                               |
| Термостойкость                                          | от -40°C до +90°C                        |                               |
| Площадь склеиваемой поверхности                         | до 14м <sup>2</sup>                      |                               |
| Время от нанесения клея до приклеивания к поверхности   | 9 мин, в зависимости от окружающей среды |                               |
| Время отверждения до первоначальной фиксации            | не менее 60 мин.                         |                               |

## УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

1. Перед применением выдержать баллон при температуре от +18°C до +30°C не менее 4 часов.
2. Перед использованием баллон тщательно встряхнуть в течение 30 секунд. И регулярно встряхивать в течение работы и после остановки выпенивания.
3. Снять защитную крышку с клапана баллона и накрутить на пистолет.
4. Во время накручивания баллон должен находиться ДНОМ ВНИЗ, а пистолет направлен дуло по направлению от себя.
5. Наносить клей на поверхность, отступая на 10-20 мм от края. Нанесение клея на лёгкие детали декора или полистирольные панели может не превышать 25-30% поверхности. При нанесении клея для более тяжёлых блоков клей наносить на 75-80% поверхности, расстояние между полосами не более 40 см.
6. Во время работы баллон должен находиться ДНОМ ВВЕРХ.
7. Схема нанесения клея зависит от используемых элементов.
8. Клей наносится дорожкой, 30-40 мм в диаметре.
9. После нанесения клея необходимо подождать 4-6 минут и затем прижать деталь кладки слегка растерев дорожку пены под приклеиваемым элементом.
10. Обработка склеиваемых деталей возможна через 2 часа. Полное отверждение через 24 часа.
13. После использования пены, пистолет снять и ОБЯЗАТЕЛЬНО промыть очистителем монтажной пены. Если баллон использован не до конца, то промыть необходимо крест-кольцо и клапан баллона для повторного использования баллона.
14. Отвердевший клей-пену можно удалить механическим или специальным очистителем для затвердевшей пены.
15. Отвердевший клей-пену необходимо защищать от действия УФ-лучей и атмосферных осадков оштукатуривая или окрасив.
16. Не рекомендуется снимать пистолет до полного использования, во избежание неконтролируемого выхода пены и загрязнения клапана.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

**Температура хранения:** от +5°C до +25°C (нарушение температурного режима хранения сокращает срок годности пены до 9 месяцев или приводит к повреждению продукта).

**Срок хранения:** 12 месяцев от даты производства

**Температурный режим транспортировки:** <-20°C - 13 суток/ от -20°C до -10°C - 15 суток/ от -10°C до 0°C - 18 суток/ от +25°C до +35°C - 15 суток/ от +35°C до +45°C - 13 суток\*

\*После транспортировки при температурах выше +25°C и ниже -10°C необходимо термостатирование перед применением продукта в течение 1-х суток, при температурах выше +35°C и ниже -20°C – в течение 3-х суток. Чтобы избежать забивания клапана отвердевшей пеной рекомендуется хранить баллон в вертикальном положении.

**СОСТАВ:** 4,4'- дифенилметандиизоцианат, полиольный компонент, углеводородный пропеллент.

Клей полиуретановый соответствует ТУ 20.52.10-004-05025016-2019

Сертифицирована в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

