



goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ И МАТЕРИАЛОВ ИЗ НEE GOODHIM F01 M1

Назначение и область применения:

ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ, В Т.Ч. ДЛЯ OSB GOODHIM F01 M1 С АНТИСЕПТИКОМ разработана для каркасно-панельного и модульного домостроения из OSB, SIP панелей, фанеры, целендрованного бревна, клееного бруса и т.п. Защищает поверхность от возгорания, идеально подходит для применения на внутренних конструкциях фасадов зданий (под утеплителем, сайдингом), кровле (под черепицей, под утеплителем внутри и снаружи), внутренних плитных перекрытиях и перегородках, используемых при строительстве в гаражах, технических комнатах, несущих конструкциях домов, кровель, фасадов, чердаках, сельскохозяйственных постройках, прочих строениях. Сохраняет объекты от воспламенения, риска распространения огня и разрушения от пожара.

Основные свойства:

- Позволяет надежно защитить обрабатываемую поверхность от плесени, грибка и гниения, увеличивая срок службы строения.
- Обеспечивает I группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292 при расходе не менее 300 г/м².
- Обеспечивает II группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292 при расходе не менее 150 г/м².
- Образует защитное декоративное покрытие.
- Обеспечивает длительную защиту поверхностей.
- Создает матовое, равномерное, плотное защитное покрытие.
- Придает поверхности эстетически привлекательный внешний вид.
- Экологически безопасен.
- Без запаха и вредных испарений.
- Прост в нанесении.
- Выпускается в белом цвете, возможна колеровка пигментами для водных красок (не более 5% колера по объему).

Способы применения:

1. Перед окраской поверхность очистить от пыли, грязи, старой отслаивающейся краски (с ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить).

2. Заражённую плиту или древесину необходимо предварительно обработать ОТБЕЛИВАТЕЛЕМ GOODHIM DW400 в соответствии с инструкцией по применению.

3. Неровности и дефекты поверхности зашпатлевать шпатлёвкой на латексной основе или сухой строительной смесью с обязательной проверкой ее на совместимость с составом. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить.

4. Перед применением ОГНЕЗАЩИТНУЮ КРАСКУ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ, В Т.Ч. ДЛЯ OSB GOODHIM F01 M1 С АНТИСЕПТИКОМ перемешать.

5. Продукт поставляется в готовом к применению виде.

6. Наносить на готовые конструкции и изделия, не подвергающиеся последующей механической обработке.

7. Влажность деревянных поверхностей должна быть естественной.

8. Наносить кистью, валиком или краскопультом в один или более слоев, в зависимости от применяемого оборудования, ровным слоем без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывая места соединения отдельных деталей.

9. Во время работ температура воздуха не должна быть ниже +5°C, относительная влажность воздуха - не более 90%.

10. **Срок эксплуатации:** для внутренних работ - не менее 25 лет.

11. **Время** промежуточной **сушки** между слоями - не менее 2 часов. Время полного высыхания – 24 часа при температуре воздуха 20-25°C. Полные эксплуатационные свойства поверхность приобретает по истечении 7 суток.

Упаковка и фасовка:

Пластиковое ведро 5кг, 10кг.

Хранение и транспортировка:

Хранить в плотно закрытой таре отдельно от пищевых продуктов. Гарантийный срок хранения — 18 мес. от даты изготовления. Пожаро-взрывобезопасна. Допускается транспортировка при температуре до — 30°C до 5 циклов замораживания/ оттаивания.

Меры безопасности:

Не работать при температуре ниже +5°C. При попадании в глаза, на кожу, слизистые оболочки — промыть большим количеством воды теплой водой. Беречь от детей. Работать в защитных очках, перчатках. Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007.

Состав:

Дисперсия поливинилацетата, наполнитель, антипирен, стабилизатор, антисептик, вода.

Произведено: по ТУ 2316-019-03856078-2016.