

Песок кварцевый фр. 0,0-0,63 мм ГОСТ 8736-2014

Наименование показателя:		Значения показателя
		По ГОСТ 8736-2014
Зерновой состав, %	Размер ячейки сита, мм	Частный остаток, %
	Ø2,5	0
	1,25	0
	0,63	0–3
	0,315	40–60
	0,16	30–50
	<0,16	5–15
Содержание пылевидных и глинистых частиц по массе, %, не более		3
Содержание глины в комках, %, не более		0,25
Наличие засоряющих примесей, %, не более		Отсутствуют
Влажность, %, не более		0,3
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, Бк/кг, не более		110
Содержание вредных компонентов и примесей		Соответствует приложению А
Насыпная плотность, кг/м ³		1400–1550