

Песок кварцевый фр. 0,63–2,5 мм ГОСТ 8736-2014

Наименование показателя:		Значения показателя
		По ТУ
Зерновой состав, %	Размер ячейки сита, мм	Частный остаток, %
	Ø2,5	0-5
	1,25	10-30
	0,63	50-70
	0,315	10-30
	0,16	0-3
	< 0,16	0-0,5
Содержание пылевидных и глинистых частиц по массе, %, не более		2
Содержание глины в комках, %, не более		0,25
Наличие засоряющих примесей, %, не более		Отсутствуют
Влажность, %, не более		0,3
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, Бк/кг, не более		110
Содержание вредных компонентов и примесей		Соответствует приложению А
Насыпная плотность, кг/м ³		1400-1550