

Песок кварцевый фр. 0,63-1,25 мм ГОСТ 8736-2014

Наименование показателя:		Значения показателя
		По ГОСТ 8736-2014
Зерновой состав, %	Размер ячейки сита, мм	Частный остаток, %
	Ø5,0	0
	Ø2,5	0
	1,25	0–7
	0,63	85–98
	0,315	0–5
	< 0,315	0–0,1
Содержание пылевидных и глинистых частиц по массе, %, не более		2
Содержание глины в комках, %, не более		0,25
Наличие засоряющих примесей, %, не более		Отсутствуют
Влажность, %, не более		0,3
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, Бк/кг, не более		110
Содержание вредных компонентов и примесей		Соответствует приложению А
Насыпная плотность, кг/м ³		1300–1500