



Краска интерьерная AvantGarde

Область применения

Краска предназначена для использования внутри помещений с усиленной эксплуатационной нагрузкой: детские комнаты, коридоры, офисы, кухни и ванные комнаты, а также лестничные пролеты. Подходит для нанесения на минеральные поверхности (штукатурка, шпатлевка, асбоцемент, ГВЛ, допустимо на ГКЛ, в том числе ранее окрашенными акриловыми и алкидными ЛКМ после их предварительной подготовки). Допустимо наносить на предварительно загрунтованные деревянные поверхности. Краска в соответствии с техническими характеристиками допускается к применению в детских комнатах, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях и предприятиях общественного питания.





Краска интерьерная AvantGarde

Технические характеристики

Цвет (База А и С)	Возможно колеровать. База А может быть использована самостоятельно в качестве белой краски, база С — только для использования в колерованном виде. При окрашивании в яркие цвета на основе базы С, рекомендуем предварительно нанести слой краски базы А, заколерованной в похожий оттенок.
Блеск	Матовый
Расход	Типичный расход на однослойное покрытие поверхности площадью 1 м ² составляет: База А 60-120 г; База С 90-200 г. Расход краски и количество наносимых слоев могут меняться в зависимости от цвета краски, типа, состояния и структуры окрашиваемой поверхности.
Разбавитель	При необходимости разбавить водой, но не более 2% по объёму.
Способ нанесения	Валик, кисть. Допускается нанесение безвоздушным распылением.
Время высыхания	При 20±2°C и относительной влажности 65±5%: Следующий слой можно наносить через 1 час. Покрытие достигает конечной твердости в обычных условиях спустя 1 месяц.
Стойкость к мокрому истиранию	1 класс по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300.
Плотность	1,3-1,4 г/мл
Сухой остаток по объёму (%)	Около 30%
Предельная величина ЛОС	До 30 г/л
Срок службы	Прогнозируемый срок службы системы при соблюдении всех рекомендаций до 10 лет*.

*На основании испытаний, проведенных в лаборатории ЗАО «Эмпилс»



Краска интерьерная AvantGarde

Технические характеристики

<p>Хранение</p>	<p>В плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 30°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия хранить при температуре от 15 до 25°C в плотно закрытой таре. Содержимое открытой банки рекомендуется использовать в течение одного месяца, в неполной таре свойства продукта могут измениться.</p>
<p>Транспортировка</p>	<p>Допускается транспортирование при температуре до минус 40°C не более 1 месяца. Выдерживает не более 5 циклов замораживания-оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.</p>

*На основании испытаний, проведенных по ГОСТ 9.401 в лаборатории ЗАО «Эмпилс»



Краска интерьерная AvantGarde

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже 10°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Предварительная подготовка

Поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее окрашенной поверхности снять отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Во влажных помещениях заплесневелые участки обработать раствором для снятия плесени. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой и просушить.

При сплошном шпатлевании грунтование не требуется. Для финишного слоя при сплошном шпатлевании *рекомендуется использовать шпатлевку NEWTONE супер финиш.*

Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями. *Рекомендуется использовать грунтовку ВД NEWTONE глубокого проникновения с антисептиком.*

Окраска

Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 2% по объёму при нанесении кистью или валиком. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. Рекомендовано наносить краску в два слоя.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть теплой водой. Для удаления затвердевшего материала рекомендуется применять мощнее средство.



Краска интерьерная AvantGarde

Эксплуатация поверхности

После окраски с поверхностью следует обращаться аккуратно, так как покрытие достигает конечной твердости в обычных условиях спустя 1 месяц. Если поверхность придется очищать вскоре после окраски, выполните это без лишних усилий сухой или влажной мягкой губкой. При необходимости очищения окрашенной поверхности через 1 месяц с момента покраски: очистите поверхность нейтральным (pH 6–8) раствором моющего средства с использованием мягкой щетки или губки. Особо грязные поверхности очистите при помощи слабого щелочного (pH 8-10) раствора для мытья с использованием мягкой щетки или губки. Остатки раствора смойте водой с помощью губки. После очистки поверхность не должна оставаться мокрой.