



CX80 RC 77

ГЕРМЕТИК ДЛЯ КРУПНОЙ РЕЗЬБЫ

Анаэробный герметик для труб диаметром от 3/4 до 3 дюймов средней прочности. Полимеризуется при контакте с металлом без доступа воздуха.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- средняя прочность
- схватывается: сталь – через 25 минут, нержавеющая сталь – через 4,5 часа, латунь – через 15 минут
- полное затвердевание: сталь – через 6 часов, нержавеющая сталь – через 36 часов, латунь – через 1 час
- диапазон рабочих температур от -55°C до +150°C
- заполнение зазоров - до 0,3 мм
- прочность на сдвиг - 11 N/mm²
- химическая стойкость к маслам, бензину, гидравлическим и охлаждающим жидкостям
- цвет - янтарный

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- герметизация металлических соединений, особенно подходит для использования на нержавеющей стали без необходимости поверхностной активации



Форма	Флакон 50 мл	Флакон 250 мл
Коробка (кол-во)	10	10
Паллет (кол-во)	—	—
Код	124	258

