



КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ ЯРКО

Краткая аннотация	
Фасовка <ul style="list-style-type: none">- ведро ПЭТ - 1,3 кг- ведро ПЭТ - 2,5 кг- ведро ПЭТ — 6,0 кг- ведро ПЭТ — 14 кг- ведро ПЭТ — 28 кг- ведро ПЭТ — 45 кг	Нормативная документация: ТУ 2316-002-49417770-2006
Назначение <p>Краска ЯРКО для стен и потолков предназначена для окрашивания гипсокартонных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, ДСП и ДВП, а также ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностей в сухих помещениях с нормальной влажностью, не подверженных загрязнению и интенсивным воздействиям при эксплуатации. Покрытие стойкое к легкой сухой уборке, не мелит. Краска подходит для обоев. Легко наносится, образуя ровное матовое покрытие. Рекомендуется для окрашивания стен и потолков детских, спортивных и лечебных учреждений.</p>	Пригодные подложки: минеральные поверхности, бетон, кирпич, ДВП, ДСП
Применение <p>Новые поверхности очистить от грязи и пыли, ранее окрашенные – от непрочно держащегося старого покрытия. От мела и известковой краски поверхность очистить полностью. Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Неокрашенные и зашпатлеванные поверхности рекомендуется</p>	Расход: краски на однослоиное покрытие – в зависимости от цвета, подготовки поверхности и метода нанесения – 1 кг до 8 м ² .

предварительно обработать грунтовкой ЯРКО. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью, краскораспылителем в 1-2 слоя при температуре выше 5°C и влажности не более 80%. При необходимости допускается разбавление водой, но не более 10%.

Разрешительная документация:
1. Свидетельство о государственной регистрации.

Гарантии производителя:
Гарантийный срок: 36 месяцев с даты изготовления.

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид пленки	После высыхания краски должна образовываться пленка с ровной однородной поверхностью.
Цвет покрытий	Белый. Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета.
Динамическая вязкость (100rpm) 6 ротор при температуре (20±2)°C, мПа, с	4000-6500
Массовая доля нелетучих веществ, %	55-65
Степень дисперсности, мкм, не более	40
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	180
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более	1
pH	7.5-9.5
Морозостойкость, циклы, не менее	5
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°C, ч, не менее	-

Дополнительная информация

Меры предосторожности
Работать в проветриваемом помещении. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Беречь от детей. После высыхания покрытие безопасно для людей и животных. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.
Пожаровзрывобезопасна.

<p>Транспортировка и хранение</p> <p>Краску хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от 0°C до +30°C. Если на упаковке имеется дополнительная этикетка «МОРОЗОСТОЙКАЯ» - допускается транспортировка и хранение при температуре до -30°C не более одного месяца или до пяти циклов замораживания-оттаивания. Краску размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания краска сохраняет первоначальные свойства.</p>	<p>Состав:</p> <p>вода, акриловая дисперсия, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.</p>
<p>Производитель</p> <p>АО «Объединение «Ярославские краски»</p> <p>150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17</p> <p>телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81</p> <p>e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru</p>	