


ШПАТЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ ВЫРАВНИВАЮЩАЯ



БОПАРС®
100 РЕШЕНИЙ ДЛЯ РЕМОНТА



- **ВЛАГОСТОЙКАЯ**
- **НА ОСНОВЕ БЕЛОГО ЦЕМЕНТА**
- **ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ФАСАДОВ**
- **ЭФФЕКТИВНА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ВЫБОИН И ТРЕЩИН ДО 10 мм**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь сухая шпатлевочная на цементном вяжущем для наружных и внутренних работ 120/6,0 ГОСТ 33699-2015. Высокоадгезионная, влагостойкая шпатлевка БОПАРС ВЫРАВНИВАЮЩАЯ применяется при первичном шпатлевании для отделки фасадов зданий и помещений с любым уровнем влажности, а также для заделки трещин и выбоин до 10 мм. Обладает высокой адгезией и отличной паропроницаемостью, что дает возможность "дышать" поверхности. Легко разравнивается, не растрескивается, не образует усадочных трещин. Наносится ручным способом на бетонные, кирпичные, газобетонные, оштукатуренные поверхности. Изготовлена на основе белого цемента и фракционированного песка с использованием

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



1 Основание должно быть твердым и прочным, очищенным от ослабляющих схватывание веществ, таких как пыль, побелка, масляные, жировые загрязнения и т.д.



2 Все впадины, трещины и неровности необходимо устранить. Неровности до 10 мм выравниваются шпатлевкой БОПАРС "Выравнивающая", свыше 10 мм - материалами штукатурной группы ТМ БОПАРС.



3 Перед нанесением шпатлевки основания необходимо обработать грунтом БОПАРС. Марка грунта зависит от вида поверхности.



4 Для приготовления растворной смеси необходимо взять точно отмеренное количество чистой водопроводной воды комнатной температуры (на 1 кг сухой смеси 0,24-0,28 л воды, на 1 мешок 25 кг - 6,0-7,0 л воды).



5 Перемешивание вести механизированным способом, равномерно засыпая сухую смесь в воду до получения однородной пастообразной массы. Раствор необходимо выдержать 3-5 минут, после этого вторично перемешать и он готов к применению. Раствор находится в рабочем состоянии не менее 2-х часов.



6 Шпатлевка наносится на основание слоем от 1 до 10 мм, затем выравнивается широким шпателем. Допускается наносить шпатлевку в 2 слоя. Второй слой наносится после полного высыхания первого слоя. Перед нанесением второго слоя поверхность обрабатывается грунтом БОПАРС.

Время высыхания 24 часа. Начальная прочность достигается через 3 суток. Работы вести при температуре воздуха и основания от +5°С до +30°С. Все указанные временные показатели действительны при температуре окружающей среды +20°С, относительной влажности воздуха 60%. При других температурно-влажностных условиях показатели могут изменяться.

Расход материала

Средний расход при толщине слоя 1 мм 1,4 кг/м². Мешок 25 кг - 17-18 м².

Меры предосторожности

При попадании раствора в глаза необходимо срочно промыть их большим количеством воды. Работы рекомендуется производить в резиновых перчатках. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки.

Фасовка и хранение

Поставляется в многослойных бумажных мешках по 5 и 25 кг. Срок хранения в сухом помещении в ненарушенной заводской упаковке 12 месяцев.

Технические характеристики

цвет	светло-бежевый
количество воды на 1 кг сухой смеси	0,24-0,28 л
толщина наносимого слоя	1-10 мм
расход (при толщине слоя 1 мм)	1,4 кг/м²
время пригодности раствора к работе	не менее 2 часов
время высыхания	24 часа
адгезия	не менее 0,4 МПа
прочность на сжатие	не менее 6,0 МПа
паропроницаемость	0,1 мг/м²·ч·Па
морозостойкость	не менее 50 циклов
удельная эффективная активность ЕРН, менее	370 Бк/кг, класс 1
группа горючести	НГ (не горючая)
температура проведения работ	+5°С +30°С
температура эксплуатации	-40°С +60°С

ГОСТ 33699