

2K HS 3:1 ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ W/W LOW VOC

MOBİNEL®

Нешлифуемая версия

LOW VOC = Низкое содержание летучих органических соединений

Грунт-наполнитель с хорошей антикоррозийной защитой. Может применяться как в нешлифуемой, так и в шлифуемой версиях. Грунт отличается повышенным блеском, поэтому не ожидайте матовения в качестве индикатора выдержки между слоями. Рекомендуется для новых OEM (оригинальное заводское покрытие) деталей в катафорезном грунте.

УПАКОВКА	Упаковка: 6 x 0,75 л	Артикул: 47843502		
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	МОВІНЕЛ 2К ОТВЕРДИТЕЛЬ 700		МОВІНЕЛ РАЗБАВИТЕЛЬ 2100	
	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:
	6 x 0,25 л	41825601	12 x 0,5 л	41672151
	6 x 1,0 л	41825612	4 x 5,0 л	41672114
4 x 5,0 л	41825614			
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.				
				
				
				
				
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет:	серый		
	Плотность:	1,363 г/мл		
		2004/42/II B(c) (540) 515. В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (VOC) для данного вида материалов (категория II B (c)), подготовленных к нанесению, составляет 540 г/л. VOC настоящего материала составляет 515 г/л.		
		2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.		
ТИП ПОДЛОЖКИ	ОЕМ покрытия, в том числе с небольшим повреждением, сталь, первичные грунты.			
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Перед нанесением грунта-наполнителя поверхность тщательно отшлифовать и очистить МОВІНЕЛ Антисиликоновым чистящим средством. Для достижения наивысшего уровня качества ремонта необходимо нанести 1К праймер low VOC.			
ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по объему:	3 ч МОВІНЕЛ 2К HS грунт-наполнитель W/W low VOC 1 ч МОВІНЕЛ отвердитель 700 10% МОВІНЕЛ разбавитель 2100	

2K HS 3:1 ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ W/W LOW VOC

Нешлифуемая версия



ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по весу:	100 г MOBIHEL 2K HS грунт-наполнитель W/W low VOC 24 г MOBIHEL отвердитель 700 9 г MOBIHEL разбавитель 2100
		Жизнеспособность смеси:	минимум 1 час / 20°C
		Рабочая вязкость:	15 – 17 сек DIN 53211 Φ4 / 20°C
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Нанесение:	1,2 – 1,4 мм 2 – 4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
		Количество слоев:	1 – 2 слоя = 30 – 40 мкм
		Межслойный интервал:	5 – 7 мин / 20°C пред нанесением дальнейших покрытий: до 15 мин / 20°C
ВРЕМЯ СУШКИ		Если интервал перед нанесением финишного покрытия составляет более 5 часов, то покрытие следует обработать серым матирующим полотном.	
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ		Нанесение:	все финишные покрытия MOBIHEL
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения:	18 мес
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖ- НОСТИ	Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO₂. Продукт содержит органические растворители. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ		

2K HS 3:1 ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ W/W LOW VOC



Шлифуемая версия

LOW VOC = Низкое содержание летучих органических соединений
Грунт-наполнитель с хорошей антикоррозийной защитой. Может применяться как в нешлифуемой, так и в шлифуемой версиях. Грунт отличается повышенным блеском, поэтому не ожидайте матовения в качестве индикатора выдержки между слоями. Рекомендуется для новых OEM (оригинальное заводское покрытие) деталей в катафорезном грунте.

УПАКОВКА	Упаковка: 6 x 0,75 л	Артикул: 47843502
MOBIHEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 700		
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	Упаковка: 6 x 0,25 л 6 x 1,0 л 4 x 5,0 л	Артикул: 41825601 41825612 41825614
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.	    	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет:	серый
	Плотность:	1,363 г/мл
		2004/42/II B(c) (540) 515. В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (VOC) для данного вида материалов (категория II B (c)), подготовленных к нанесению, составляет 540 г/л. VOC настоящего материала составляет 515 г/л.
		2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.
ТИП ПОДЛОЖКИ	Сталь, OEM покрытия с небольшим повреждением, все виды шпатлевок, первичные грунты.	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Перед нанесением грунта-наполнителя поверхность тщательно отшлифовать и очистить MOBIHEL Антисиликоновым чистящим средством. Для достижения наивысшего уровня качества ремонта необходимо нанести 1K праймер low VOC.	
ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по объему: 3 ч MOBIHEL 2K HS грунт-наполнитель W/W low VOC 1 ч MOBIHEL отвердитель 700

2K HS 3:1 ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ W/W LOW VOC

MOBIHEL®

Шлифуемая версия

ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по весу:	100 г MOBIHEL 2K HS грунт-наполнитель W/W low VOC 24 г MOBIHEL отвердитель 700
		Жизнеспособность смеси:	минимум 40 мин / 20°C
		Рабочая вязкость:	20 – 24 сек DIN 53211 Φ4 / 20°C
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Нанесение:	1,4 – 1,6 мм 2 – 4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных pistols)
		Количество слоев:	2 – 3 слоя = 60 – 100 мкм
ВРЕМЯ СУШКИ		Межслойный интервал:	5 – 10 мин / 20°C перед сушкой в ОСК: до 10 мин / 20°C
		При 20°C:	3 – 4 часа
		При 60°C:	30 мин
ШЛИФОВАНИЕ		ИК коротковолновая сушка:	15 – 20 мин расстояние до детали = 70 – 80 см
		Сухое шлифование:	P360 – P600 при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ		Шлифование с применением воды:	P600 – P1200 при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»
		Нанесение:	все финишные покрытия MOBIHEL
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения:	18 мес
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO₂. Продукт содержит органические растворители. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ		

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием. Весовые рекомендации усредненные. Точные данные содержатся в программе по цветоподбору. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к технологам компании «РЕФИНИШ АВТОЛАК» по тел.: 8-499-709-05-99 (тех.поддержка)