

2K HS 3:1 ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ LOW VOC



Шлифуемая версия

LOW VOC = Низкое содержание летучих органических соединений
Возможно применение как в качестве грунта, так и грунта-наполнителя, допустимо нанесение на сталь, оцинкованную сталь, алюминий, все виды OEM покрытий. Может применяться как в нешлифуемой, так и в шлифуемой версиях. Отличная адгезия и антикоррозийная защита поверхности.

УПАКОВКА	Упаковка: 6 x 0,75 л	Артикул: 41793602
MOBİNEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 700		
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	Упаковка: 6 x 0,25 л 6 x 1,0 л 4 x 5,0 л	Артикул: 41825601 41825612 41825614
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.	    	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет:	серый
	Плотность:	1,252 г/мл
		2004/42/II B(c) (540) 530. В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (VOC) для данного вида материалов (категория II B (c)), подготовленных к нанесению, составляет 540 г/л. VOC настоящего материала составляет 530 г/л.
		2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.
ТИП ПОДЛОЖКИ	Сталь, оцинкованная сталь, алюминий, все виды шпатлевок, первичные грунты.	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Перед нанесением грунта-наполнителя поверхность тщательно отшлифовать и очистить MOBİNEL Антисиликоновым чистящим средством. Для достижения наивысшего уровня качества ремонта необходимо нанести 1K праймер low VOC.	
ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по объему: 3 ч MOBİNEL 2K HS грунт-наполнитель универсальный low VOC 1 ч MOBİNEL отвердитель 700
		Пропорции смешивания по весу: 100 гр MOBİNEL 2K HS грунт-наполнитель универсальный low VOC 26 гр MOBİNEL отвердитель 700

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием. Весовые рекомендации усредненные. Точные данные содержатся в программе по цветоподбору. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к технологам компании «РЕФИНИШ АВТОЛАК» по тел.: 8-499-709-05-99 (тех.поддержка)

2K HS 3:1 ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ LOW VOC

MOBHEL®

Шлифуемая версия

ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Жизнеспособность смеси:	1 – 2 часа / 20°C
		Рабочая вязкость:	28 – 32 сек DIN 53211 Φ4 / 20°C
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Нанесение:	1,6 – 2,0 мм допустимый диапазон, рекомендовано: 1,6 мм 2 – 4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
		Количество слоев:	2 – 3 слоя = 80 – 120 мкм (в зависимости от требуемой толщины)
		Межслойный интервал:	10 – 15 мин / 20°C перед сушкой в ОСК: до 10 мин / 20°C
ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C:	1,5 часа = 40 мкм 4 – 5 часа = 120 мкм
		При 60°C:	20 мин = 40 мкм 30 мин = 120 мкм
		ИК коротковолновая сушка:	15 – 20 мин расстояние до детали = 70 – 80 см
ШЛИФОВАНИЕ		Сухое шлифование:	P360 – P600 при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»
		Шлифование с применением воды:	P600 – P1200 при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ		Нанесение:	все финишные покрытия MOBHEL
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения:	18 мес
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO₂. Продукт содержит органические растворители. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ		

2K HS 3:1 ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ LOW VOC



Нешлифуемая версия

LOW VOC = Низкое содержание летучих органических соединений
Возможно применение как в качестве грунта, так и грунта-наполнителя, допустимо нанесение на сталь, оцинкованную сталь, алюминий, все виды OEM покрытий. Может применяться как в нешлифуемой, так и в шлифуемой версиях. Отличная адгезия и антикоррозийная защита поверхности.

УПАКОВКА	Упаковка: 6 x 0,75 л		Артикул: 41793602	
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	МОВІНЕЛ 2К ОТВЕРДИТЕЛЬ 700		МОВІНЕЛ РАЗБАВИТЕЛЬ 2100	
	Упаковка: 6 x 0,25 л 6 x 1,0 л 4 x 5,0 л	Артикул: 41825601 41825612 41825614	Упаковка: 12 x 0,5 л 4 x 5,0 л	Артикул: 41672151 41672114
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.				
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет:	серый		
	Плотность:	1,252 г/мл		
		2004/42/II B(c) (540) 530. В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (VOC) для данного вида материалов (категория II B (c)), подготовленных к нанесению, составляет 540 г/л. VOC настоящего материала составляет 530 г/л.		
		2К материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.		
ТИП ПОДЛОЖКИ	Сталь, оцинкованная сталь, алюминий, все виды шпатлевок, первичные грунты.			
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Перед нанесением грунта-наполнителя поверхность тщательно отшлифовать и очистить МОВІНЕЛ Антисиликоновым чистящим средством. Для достижения наивысшего уровня качества ремонта необходимо нанести 1К праймер low VOC.			
ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по объему:	3 ч	МОВІНЕЛ 2К HS грунт-наполнитель универсальный low VOC
			1 ч	МОВІНЕЛ отвердитель 700
			20%	МОВІНЕЛ разбавитель 2100

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием. Весовые рекомендации усредненные. Точные данные содержатся в программе по цветоподбору. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к технологам компании «РЕФИНИШ АВТОЛАК» по тел.: 8-499-709-05-99 (тех.поддержка)

2K HS 3:1 ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ LOW VOC

MOBIHEL®

Нешлифуемая версия

ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по весу:	100 г MOBIHEL 2K HS грунт-наполнитель универсальный low VOC 26 г MOBIHEL отвердитель 700 20 г MOBIHEL разбавитель 2100
		Жизнеспособность смеси:	до 3 часов / 20°C
		Рабочая вязкость:	16 – 19 сек DIN 53211 Φ4 / 20°C
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Нанесение:	1,2 – 1,4 мм 2 – 2,5 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
		Количество слоев:	1 – 2 слоя = 15 – 40 мкм
ВРЕМЯ СУШКИ		Межслойный интервал:	до 10 мин / 20°C пред нанесением дальнейших покрытий: 15 мин / 20°C
			Если интервал перед нанесением финишного покрытия составляет более 5 часов, то покрытие следует обработать серым матирующим полотном.
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ		Нанесение:	все финишные покрытия MOBIHEL
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения:	18 мес
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖ- НОСТИ	Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO₂. Продукт содержит органические растворители. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ		