



TYTAN Professional Клей для напольных пробковых покрытий

ТУ 2242-012-96208478-2014

Область применения: Приклеивание пробковых покрытий, а также технической пробки к ДВП/ДСП плитам, бетону. Применяется для склеивания резины и резиноподобных материалов, кожи ткани, дерева, линолеума и ковровых покрытий.

Применение: основание должно быть чистым, сухим и ровным. Клей наносится тонким равномерным слоем на обе склеиваемые поверхности велюровым валиком или кистью. Покрытие наклеивается не ранее чем через 15-20 минут. Рабочее состояние клея после нанесения – 1,5 часа при температуре не ниже +20°C. Для качественного приклеивания достаточно плотно с усилием прижать плитку по всей поверхности в момент укладки, отрыв плитки и повторное наклеивание недопустимо. Полное высыхание клея происходит в течение 48 часов.

Расход клея : 250-300 г/м² на каждую из двух склеиваемых поверхностей

Требования к месту, предназначенному для склеивания:

- допустимая влажность основания - не более 2,5-3%
- температура воздуха в помещении не должна быть ниже 0°C
- влажность в помещении - не выше 65%

Применение: поверхность должна быть чистой, сухой и ровной. Клей наносится тонким равномерным слоем на обе склеиваемые поверхности - велюровым валиком для пробкового покрытия и зубчатым шпателем на основание. Покрытие наклеивается не ранее чем через 15-20 минут. Рабочее состояние клея после нанесения - до 2 часов. Для качественного приклеивания достаточно плотно с усилием прижать плитку по всей поверхности в момент укладки, отрыв плитки и повторное наклеивание недопустимо. Полное высыхание клея происходит в течении 48 часов.

Хранение: герметично, до 12 месяцев при температуре от 0°C до +25°C.

Состав: полихлоропрен, смолы, стабилизирующие добавки